

ADLER Betoneffekt (efekt betonu)

4083

Nátěr s efektem betonu obsahující jemnou složku křemene, vhodný pro použití **na nábytek a interiérové díly pro průmyslové i řemeslné účely.**

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Vodou ředitelný, barevný základový nátěr na disperzní bázi s podílem jemného křemene, vyvinutý pro dosažení přirozeného vzhledu betonu/ efektu betonu. Vynikající přilnavost, nenáročné a snadné zpracování.

Speciální vlastnosti Zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A** o identifikaci stavebních nátěrových hmot kvůli emisím škodlivých těkavých látek: třída A+

Oblasti použití



- Pro lakování běžně zatěžovaných povrchů nábytku a interiérových dílů, vybavení ložnic a obývacích pokojů: oblast použití III – IV podle normy ÖNORM A 1610-12.
- Speciální základní nátěr vyvinutý pro získání efektu betonu na nábytku a interiérových dřevěných dílech


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím prostředek promíchejte. Pouze ručně! Příliš silné strojové míchání může efekt betonu negativně ovlivnit!
- Zpracovávejte při teplotách nad + 5 °C, a současně ne větších než 30 °C a relativní vlhkosti pouze do 80 %
- Dřevo natřete potažením nerezovým hladítkem, síla nátěru 1 - 2 mm. Individuálně můžete hruběji nebo jemněji strukturovat.

Nanášecí techniky



Způsob nanášení	špachtle
Spotřeba ml/m ²	ca. 200 - 500
Vydatnost na jeden nátěr (m ² /l) ¹⁾	ca. 2 - 5

Produkt je dodáván ve formě připravené k přímému použití.

Tvar, charakter a vlhkost podkladu mohou ovlivnit spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze po předchozím zkušebním nátěru.

Doby schnutí

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Manipulace a stohování	po ca. 16 h
Následný nátěr	po ca. 16 h

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě vzduchu, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty vzduchu a/nebo příliš vysoká relativní vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Čištění pracovních nástrojů

Nástroje očistěte mýdlovou vodou ihned po použití.

Pro odstranění zaschlých zbytků laku doporučujeme použít odstraňovač nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druh podkladu**

Abyste dosáhli dobrého krycího nátěru, je nutné použít vhodné dřevotřískové nebo dřevovláknité podkladové materiály

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený odlučujících látek jako jsou mastnoty, vosky, silikon, pryskyřice atp. a musí být očištěn od dřevěného prachu, stejně tak jako by měla být předem vyzkoušena schopnost přilnavosti nátěru.

Při použití pro sanitární účely doporučujeme důsledné použití MDF desek typu V100, které jsou odolné proti vlhkosti. Je dobré se vyhnout aplikaci na vodorovné plochy, které jsou vystaveny působení vody, jako jsou např. umyvadlové skříňky.

Příprava podkladu

Dřevotřískové desky, dřevovláknité MDF-desky:
Zrnitost 150 – 180

SKLADBA NÁTĚRU**Základní nátěr**

Efekt betonu ADLER Betoneffekt 4083 naneste ve vybraném barevném odstínu pomocí hladké špachtle či hladítka.

Doba schnutí: přes noc

Mezibroušení

Závisí na oblasti použití aplikace nebo na požadovaném výsledném efektu: Zrnitost 80

Musíte se vyvarovat probroušení základního nátěru, jelikož to může vést k rozdílnostem přilnavosti nátěru, která se působením stárí ještě zhorší.

Krycí nátěr

Použijte světlostálé laky, jako jsou např. ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff nebo ADLER Legnopur 26211 ff, stejně tak ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff nebo ADLER Aqua-Resist 30460 ff., přednostně v tupě matném provedení (G5 nebo G10).

Dodržujte pokyny v příslušných technických listech produktů.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ**Velikosti balení**

3 l


**Barevné odstíny/
stupně lesku**

4083053189 Cuba Libre (černá)
 4083053190 Bahama Mama (hnědá)
 4083053191 Caipirinha (tmavě šedá)
 4083053192 Daiquiri (středně šedá)
 4083053193 White Lady (světle šedá)

- Volbou nanášeného množství, způsobu aplikace a intenzitou broušení můžete ovlivnit dosažení vlastního individuálního efektu.
- Pro posouzení výsledku doporučujeme zhotovit na originálním podkladu vzorek nátěru se zvolenou skladbou povrchové úpravy a barevným odstínem!

Doplňkové produkty

ADLER Legnopur 26211 ff
 ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff
 ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff
 ADLER Aqua-Resist 30460 ff
 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

DALŠÍ POKYNY**Trvanlivost/Skladování**

Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Při skladování chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, před mrazem a vysokými teplotami (přes 30°C).

Technické údaje

Obsah VOC

Mezní hodnota EU pro produkt ADLER
 Betoneffekt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
 ADLER Betoneffekt obsahuje < 30 g/l VOC.

Bezpečnostně-technické údaje

Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu k tomuto produktu, aktuální verzi můžete najít na webové adrese **www.adler-lacke.com**.

Pro recyklaci jsou určena pouze ta balení, která neobsahují zbytky laku, tekuté zbytky lakových materiálů je třeba zabezpečit jako odpad barev na vodní bázi, naschlé zbytky materiálu pak jako pevné složky barev nebo domácí odpad.