

ADLER Brilliant Metallic

2492


Bezbarvý lak s metalickým efektem na bázi rozpouštědel určený na nábytek pro průmyslové a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU

Obecně

Lak s kovovým efektem na bázi rozpouštědel pro dosažení brilantních kovových vzhledů na nábytku a interiérového vybavení.

Oblasti použití




- Pro kreativní povrchové úpravy nábytku v interiérech včetně kuchyní, se skutečným kovovým vzhledem.
- Pro průmyslové sériové lakování nábytku v interiéru vystavené běžnému používání, jako jsou ložnice, obývací pokoje, kuchyně atd.: Oblasti použití III – IV podle normy ÖNORM A 1610-12.
- Použití v kombinaci s vhodným systémem vrchního laku.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování

- ADLER Brilliant Metallic nemíchejte strojově. Pouze rozmíchejte ručně špachtlí.
- Prosím, dbejte „Pracovních směrnic ADLER pro PUR-nábytkové laky“.
- Podkladová vrstva Pigmpur v požadovaném odstínu se aplikuje v několika opakovaných tenkých vrstvách.


Poměr mísení



100 hmotnostních nebo objemových dílů ADLER Brilliant Metallic 2492
10 hmotnostních nebo objemových dílů z ADLER PUR-Härter 82019


ADLER Brilliant Metallic lze použít pouze s tvrdidlem a v daném poměru tužení. Odchytky při přípravě směsi vedou k defektům lakového filmu nebo snížení přilnavosti.

Doba zpracování



1 pracovní den

Směs lze použít ke zpracování ještě další jeden pracovní den, ale musí být smíchána 1:1 s čerstvě natuženým materiálem.

Způsob nanášení

10 - 20 %

Postupy aplikace	Pistole nádobková
Stříkáč tryska (ø mm)	1,5
Stříkáč tlak (bar)	2,0 – 3,0
Ředidlo:	ADLER DD-Verdünnung 80019
Ředění v %	10 – 20
Viskozita (s) 4 mm odměrka, 20 °C	cca 18
Množství nánosu- Cca (g/m ²)	cca 70

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelné

nejméně po 3 hod., max. 16 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čistění náradí

ADLER DD-Verdünnung 80019 nebo
ADLER Waschverdünnung 80077.

PODKLAD**Druh podkladu**

Desky z masivního dřeva a dřevotřískové a dřevovláknité desky vhodné pro krycí lakování, dýhované desky nebo potažené základovou fólií.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva a testován na vhodnost pro povrchovou úpravu.

Příprava podkladu**Nosné desky potažené základovou fólií:**

Broušení o zrnitosti P240

Tvrdé dřevo:

Broušení o zrnitosti P150-180

SKLADBA NANÁŠENÍ

Základování

a) Na dřevovláknité desky potažené základovou fólií přebroušené P240 je vhodné aplikovat jednu vrstvu ADLER PUR-Isofill 25506 nebo ADLER PUR-Ecofill 25501.

b) Masivní dřevo, neošetřené dřevotřískové dýhované desky, 2 x základní nátěr ADLER PUR-Isofill 25506 nebo ADLER PUR-Ecofill 25501, broušení o zrnitosti P280 – 360

c) MDF desky, surové: ADLER DD-Isoliergrund 25103 nebo ADLER Legnopur 26211 ff, 1-2 nátěry s ADLER PUR-Isofill 25506 nebo ADLER PUR-Ecofill 25501, mezi lakové broušení P280 – 360

Na vysoce kvalitní MDF desky (např. pro desky o rozměrech 19 mm s hustotou 700 kg / m³ a více) lze použít ADLER PUR-Isofill 25506 nebo ADLER PUR-Ecofill 25501 přímo bez izolačního základu.

Doba mezisúšení: nejméně 5 hod

Dodržujte pokyny v technických listech příslušných produktů.

Mezibroušení



Zrnitost P320

Mezilakové broušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, z důvodu zajištění dostatečné přilnavosti jednotlivých vrstev.

Nanášení mezivrstvy

ADLER Pigmpur v odpovídající barvě

Stříbrný 2406 053429

Zlatý 2406 053430

Titan 2406 053431

Bronz 2406 053432

Měď 2406 053433

Mezisúšení: cca 3 – 8 hod

Aplikace produktu

ADLER Brilliant Metallic v požadovaném odstínu.

Dle oblasti použití nebo požadovaného efektu nanášejte tenkou vrstvu ze čtyř stran.

Mezisúšení min. 3 hodiny, max. 16 hodin

Vrchní lakování

1 x ADLER Pigmotop 25361 ff v požadovaném stupni lesku
Nebo\

2 x Aduro PUR-Glanzlack 2632000100 (bez mez broušení v průběhu jednoho pracovního dne 8hod.)

Dodržujte pokyny v technických listech daného produktu.

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění & péče

Čištění pomocí čističe nábytku ADLER Clean 96490.

Dodržujte pokyny v technických listech daného produktu.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ


Velikost balení	0.9 kg
Barevné odstíny/stupeň lesku	Stříbrný 2492 053429 Zlatý 2492 053430 Titan 2492 053431 Bronze 2492 053432 Měď 2492 053433

Doplňkové produkty	ADLER PUR-Härter 82019 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER PUR-Isosoll 25506 ADLER PUR-Ecofill 25501 ADLER DD-Isoliergrund 25103 ADLER Legnopur 26211 ff ADLER Pigmotop 25361 ff Aduro PUR-Glanzlack 2632000100 ADLER Clean Möbelreiniger 96490
---------------------------	--

DALŠÍ INFORMACE

Technická data	Viskozita směsi cca 20s při 20°C dle DIN 53211 (výtokový pohárek DIN4)
-----------------------	--

Trvanlivost / skladování



Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Uchovávejte mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního záření, mrazu a zvýšené teploty (nad 30 ° C).

Bezpečnostně-technické informace



Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze získat na internetu na stránkách **www.adler-lacke.com**.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Zabraňte vdechnutí aerosolů z materiálu při aplikaci stříkáním, vhodným respirátorem (kombinovaný filtr A2 / P2 - EN 141 / EN 143).