

## Clean Abbeizer-Express

8313


Universeller Abbeizer für DIY und Gewerbe

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Allgemeines

Hochwirksamer Abbeizer mit Gelstruktur auch für senkrechte Flächen. Besonders geeignet zum Entfernen von alten, wasserbasierten Fensterbeschichtungssystemen. Entfernt durch die lange offene Zeit auch dicke Lackschichten in einem Arbeitsgang und ist auch bei vielen 2K-Systemen wirksam (Vorversuch durchführen). Das Produkt ist ohne den Zusatz von chlorierten Kohlenwasserstoffen formuliert.


#### Anwendungsgebiete



Zum Abbeizen beschichteter kleinflächiger Objekte, wie z.B. Holzfenster, Haustüren, Möbel, Geländer, Rahmen, Beschläge, etc.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Eine Prüfung der Materialverträglichkeit auf Probeflächen wird empfohlen.
- Dichtstoffe und andere lösemittlempfindliche Teile müssen abgeklebt werden.
- Buntmetalle können durch Clean Abbeizer-Express (8313) verfärbt werden.
- Einwirkzeit ca. 10 Minuten je Schicht.
- Die Einwirkzeit hängt von Art, Schichtdicke, Arbeitstemperatur und Alter der Beschichtung ab. Die optimale Einwirkzeit wird am besten an einer Probefläche ermittelt.
- Stark saugende Untergründe verkürzen die Einwirkzeit.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!
- Angequollene Altbeschichtung mit Lackziehklinge (9504) oder Abziehschaber entfernen.
- Die abgebeizten Flächen gründlich mit Wasser nachwaschen, um eine Verfärbung der nachfolgenden Anstriche vorzubeugen.
- Das Produkt zur Entwicklung der vollen Leistungsfähigkeit satt auftragen und die Fläche zusätzlich mit Folie abdecken.

**Auftragstechnik**

	<b>Streichen</b>
<b>Auftragmenge pro Auftrag (ml/m<sup>2</sup>)</b>	200 - 250

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**BESTELLMHINWEISE****Gebindegrößen**

500 ml

**Farbtöne/Glanzgrade**

**Standardprodukte:**  
Abbeizer Express (8313000300)

**Zusatzprodukte**

Lackziehklinge (9504)  
Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 2 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Der abgelöste Lackschlamm ist als Sonderabfall zu werten und ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.