

ADLER Concrete Top

40945



Produktbeschreibung	Farblose, lösemittelhaltige Grundierung auf Basis eines speziell modifizierten Polyacrylates.
Anwendungsgebiete	Farblose, anfeuernde Schutzbeschichtung für den Werkstoff Beton.
Besondere Eigenschaften	Ausgezeichnete Penetration und Porenbetzung aromatenfrei UV- und alkalibeständig Reduzierung der Wasseraufnahme
Auftragsart	Streichen Bei Einsatz im Fassadenbereich muss eine allseitige Beschichtung der Platte ausgeführt werden. Dies betrifft auch nachträglich bearbeitete Schnittkanten.
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss tragfähig trocken und frei von Verunreinigungen (z. B. Öl, Fett, Wachs oder Staub) sein.
Grundierung	Ein satter Auftrag mit ADLER Concrete Top 40945 Auftragsmenge: Ca. 100 - 200g/m ² (je nach Untergrund)
Verdünnung	Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden.
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 5 °C und nicht über 30° C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Trockenzeit ca. 2h
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit ADLER Nitroverdünnung 80001 reinigen. Angetrocknete Lackreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	6 – 9 m ² /l
Gebindegrößen	5 l, 20 l

12-10 (ersetzt 02-10) ZKL 4047

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Tel. : 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Fortsetzung

ADLER Concrete Top 40945

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Haltbarkeit

12 Monate in originalverschlossenen Gebinden.

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!