

ADLER EASY

40351

Pittura per l'interno, bianco



Descrizione del prodotto

Pittura per pareti interne, permeabile al vapore acqueo

Caratteristiche secondo la normativa austriaca ÖNORM EN 13300

Abrasiono bagnata: Gruppo di classificazione 5
 Rapporto di contrasto (Potere coprente): Gruppo di classificazione 3 (5 m²/l)
 Grado di brillantezza: opaco
 Misura dei grani massima: fine (< 100 µm)

Campi di utilizzazione

Per l'applicazione su tutte le pareti e soffitti di calcestruzzo, muratura, gesso, carta da parati nonché su dispersioni e pitture minerali con buona aderenza

Applicazione

a rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro fine, distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm., ugello di diametro 0,02 – 0,026 inch o 0,53 – 0,63 mm)

Preparazione del fondo

Controllare la stabilità e l'idoneità del fondo (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).
 Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.
 Intonachi freschi devono essere neutralizzati e lavati.
 Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter.
 Riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.
 Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano,
 Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterati).
 Lavare i colori a colla e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV (diluibile all'acqua).
 Pretrattare fondi assorbenti e pannelli di cartongesso con ADLER Tiefengrund WV, diluito 1:1 con acqua.
 Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund diluibile all'acqua.

Fondo

1 x ADLER Easy, diluito al massimo con il 5 % di acqua

Finitura

1 x ADLER Easy non diluito

01-07 (sostituisce 06-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Diluente	Acqua
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C)	3 – 4 ore
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	Non inferiore ai + 5°C L'elevata umidità e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
Resa (per mano)	Ca. 6 m ² /kg, a seconda del potere assorbente e delle caratteristiche del supporto
Magazzinaggio	Al fresco, però protetto dal gelo
Confezioni	5 kg, 15 kg, 25 kg
Tonalità	Bianco
Istruzioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza!