

ADLER Effektlasur

40262 a násl.

Bezbarvá, vodou ředitelná dekorační efektová lazura na interiéry pro domácí dílnu a řemeslníky

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Vodou ředitelná efektová povrchová úprava na bázi akrylátové disperze na dekorační lazurové povrchové úpravy v interiéru.

Speciální vlastnosti Zkušební normy



- Obzvláště dlouhá „doba otevřeného schnutí“ pro zpracování
- Bez zápachu
- Neobsahuje rozpouštědla
- Francouzské nařízení DEVL1104875A o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

Oblasti použití



Pro živý/rustikální charakter na plochách s lehkou až hrubou strukturou jako jsou roztírací strukturová omítka ADLER Wisch-Strukturputz 40260, reliéfní nástěnná stěrková hmoty ADLER Relief-Wandspachtel 40261, vnitřní omítky, zdrsněné malby, tapety se strukturou a skleněná tkanina.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchejte.
- Nezpracovávejte produkt při teplotě nižší než + 5 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Aplikujte nástrojem na natírání lazur křížem krážem. Podle požadovaného efektu je možné provést následnou úpravu mokrou houbou.

Technika nanášení



Způsob nanášení	Natírání / roztírání
Ředění	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	8 – 10 na hladkém podkladu

Produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.

Roztírací, tečkovácí ovíjecí technika, štětec na lazury, váleček nebo houba

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný

po cca 3 – 4 h

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Zaschnuté zbytky barvy odstraňte prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druh podkladu**

Minerální podklad (omítka, beton), sádkartonové desky, dřevěné materiály v interiéru, připravené pro povrchovou úpravu.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý a zbavený separačních látek; rovněž je třeba ověřit nosnost a vhodnost podkladu.

Dodržujte ÖNORM B 2230 část 2.

Viz také VOB, část C, DIN 18363, oddíl 3; Malířské a lakýrnické práce.

Nenosné povrchové úpravy je třeba důkladně odstranit do čista.

Příprava podkladu

- U čistých, suchých a nosných podkladů není třeba příprava.
- Malé trhliny, otvory nebo nerovnosti vyspravte vhodným tmelem.

Omítky skupin malt P II a P III

Nové omítky ponechejte tři až čtyři týdny bez povrchové úpravy. Zčišťovaná místa musí být dobře spojena a vyschlá, podle potřeby proveďte fluátování.

Sádra a vrchní omítky skupin malt P IV a P V

Zbruste případnou aglomerátovou vrstvu, 1x základní povrchová úprava produktem Tiefengrund WV 40905, zředěným vodou v poměru 1:1.

Sádkartonové desky (GKP)

Obruste přebytečný tmel. 1x základní povrchová úprava produktem ADLER Tiefengrund 40905, zředěným vodou v poměru 1:1.

Betonové plochy

Mechanicky očistěte plochy s usazenými nečistotami, separačními prostředky nebo vrstvou mletého zrniva. Na silně savém betonu proveďte základní povrchovou úpravu produktem ADLER Tiefengrund 40905, zředěným vodou v poměru 1:1.

Nosné povrchové úpravy disperzními barvami

Zdrsněte lesklé plochy a lakové povrchové úpravy.

Klihové barvy

Důkladně smyjte do čista a proveďte základní vrstvu produktem ADLER Tiefengrund WV 40905, zředěným vodou v poměru 1:1.

Dřevěné materiály

1 – 2 nátěry produktu ADLER Acryl-Holzgrund 41001

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základní povrchová úprava 1 x roztírací strukturová omítka ADLER Wisch-Strukturputz 40260, reliéfní nástěnná stěrkovácí hmota ADLER Relief-Wandspachtel 40261 nebo produkt Formel 2000 40205 a násl. (viz technické listy)

Krycí povrchová úprava 1 x ADLER Effektlasur W30 40262 tónovaná

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení 750 ml, 3 l

**Barevné odstíny /
stupně lesku**

Color4You 

Basis W30 (základ) 40262

Další barevné odstíny lze namíchat pomocí **tónovacího systému ADLER** (Meine Lieblingsfarbe ("Moje oblíbená barva") a Color4you).

- K dosažení stejnoměrnosti barevného odstínu používejte na jednu plochu pouze materiál stejného čísla šarže.
- Barevný odstín je výrazně ovlivněn způsobem nanášení, nanášeným množstvím a krycí schopností.
- Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme zhotovit vzorek se zvolenou skladbou povrchové úpravy na originálním podkladu.

Doplňkové produkty

roztírací strukturová omítka ADLER Wisch-Strukturputz 40260
reliéfní nástěnná stěrkovácí hmota ADLER Relief-Wandspachtel 40261
ADLER Formel 2000 40205 a násl.
prostředek na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

DALŠÍ POKYNY

**Skladovatelnost /
skladování**



Skladovatelnost nejméně 3 roky v originálním uzavřeném obalu.

Při uskladnění chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30°C).

Technické údaje

Obsah VOC Mezní hodnota EU pro ADLER Effektlasur (kat. A/l): 200 g/l (2010). ADLER Effektlasur obsahuje < 1 g/l VOC.

**Kód produktu
pro barvy a laky**

M-DF01 disperzní barvy bez obsahu rozpouštědel

**Bezpečnostně technické
údaje**



Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese www.adler-lacke.com.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněný obal. Kapalné zbytky materiálu lze likvidovat jako odpady barev na bázi vody, zaschnuté zbytky materiálu jako vytvrzené barvy nebo jako domovní odpad.