

ADLER Euro Plus

40367

Idropittura per interni priva di solventi



Descrizione del prodotto

Idropittura universale per interni.

Proprietà particolari

Non contiene solventi

Dati secondo ÖNORM EN 13300

Resistenza all'abrasione da liquidi Classe 3
Rapporto di contrasto (potere coprente) Classe 2 (con 7 m²/l)
Grado di brillantezza: opaca
Granulometria massima: fine (< 100 µm)

Campi di utilizzazione

Per l'applicazione su muri e soffitti di calcestruzzo, intonaco, muratura, tappezzeria nonché su strati di idropitture resistenti.

Applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless.
(filtro fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm, ugello di diametro 0,021 – 0,026 pollici o 0,53 – 0,63 mm)

Pretrattamento del fondo

Controllare la stabilità e l'idoneità del fondo (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).

Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.

Gli intonachi freschi devono essere neutralizzati e lavati.

Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394.

Riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.

Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano.

Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterati).

Lavare i colori a colla e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV 40905.

Pretrattare fondi assorbenti e pannelli di cartongesso con ADLER Tiefengrund WV 40905, diluito 1:1 con acqua.

Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund 40905 diluibile all'acqua.

Fondo

1 x ADLER Euro Plus 40367 diluito con massimo 5% di acqua.

Finitura

1 x ADLER Euro Plus 40367

Diluizione

Acqua

08-09 (sostituisce 02-08)

v.retro

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Temperatura di lavorazione e degli oggetti	Non al di sotto dei + 5 °C Un'elevata umidità dell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20 °C)	3 – 4 ore
Utensili	Dopo l'utilizzo pulire subito con acqua.
Resa (per applicazione)	circa 6 m ² /kg a seconda dell'assorbenza e delle condizioni del materiale
Conservazione	Al fresco, protetto dal gelo
Confezioni	25 kg
Tonalità di colore	Bianco Il prodotto non è adatto per colorare tramite il sistema tintometrico ADLER
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza!