


ADLER Ferrocryl

41150 ff



Produktbeschreibung

Hochwertiger wasserbasierter Rostschutz Grund- und Decklack mit Eisenglimmer. Keine zusätzliche Grundierung notwendig; Tropfgehemmte, thixotrope Einstellung ermöglicht hohe Schichtdicken. Ausgezeichnete Rostschutzwirkung; Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit. Leichte Verarbeitung.

Anwendungsgebiete

Verzinkte Blechdächer (Mindestneigung 5°) sowie Stahlkonstruktionen, die einer extremen Bewitterung ausgesetzt sind. Für Eisenglimmer-Effektlackierungen für außen und innen.

Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Rollen, Spritzen (Düsengröße mind. 2 mm)

Untergrundvorbereitung

Neuanstrich:

Eisen und Stahl:

Öl- und Fettreste mit ADLER Entfetter abwaschen. Mit sauberem Wasser nachwaschen.

Zink, Aluminium:

Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter anschleifen (Oberfläche muss matt sein). Mit sauberem Wasser nachwaschen.

Renovierungsanstrich:

Schmutz, Rost sowie lose Anstriche entfernen. Starke Restroststellen 1 x satt mit ADLER Ferroblock streichen. Festhaftende Altanstriche anschleifen.

Grundierung

1x ADLER Ferrocryl auftragen

Deckanstrich

2 x ADLER Ferrocryl satt auftragen
Gesamt-Trockenschichtstärke: mind. 150 µm

Trockenzeit (20 °C)

Mindestens 6 Stunden
Eine frühzeitige Wasserbelastung durch Regen oder Tau ist unbedingt zu vermeiden!

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung

Verdünnung

Wasser; Lieferform ist streichfertig eingestellt

Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer entfernen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	ca. 8 m ² /l
Gebindegrößen	0,75 l; 2,5 l; 10 l
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden
Farbton	Platin (Qualität 07) 41150 E 20 Basis zum Tönen 41156 Farbtöne sind über das ADLER-Farbmischsystem mischbar.
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.