


ADLER Floor Classic

42120 ff

**Popis výrobku**

Bezfarebný vodouriediteľný lak na povrchovú úpravu podláh na polyuretánovo-akrylátovej disperznej báze s dobrou odolnosťou voči oteru a poškrabaniu, ako aj vynikajúcou odolnosťou povrchu voči chemickým vplyvom. Nežltnutí.

Oblasť použitia

Súkromné obytné priestory, veľmi namáhané podlahy v predsieňach, kanceláriách, na schodoch atď. Veľmi vhodný pre korkové podlahy.

Pri nanášaní podľa našich doporučení sú výsledkom suché povlaky hrúbky 80-90 µm. Požiadavky podľa triedy namáhania A (mierne namáhanie) a B (silné namáhanie) podľa normy ÖNORM C 2354 sú splnené.

Spôsob aplikácie

Natieranie – mäkký akrylový štetec

Valčekovanie – valček s krátkym vlasom

Dbajte na rovnomerné rozotrenie laku.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a bez nečistôt (napr. olej, masnota, vosk).

Ak sa vyskytujú malé trhliny a medzery, konečné brúsenie dreva zrnitosťou 120, podlahu stierkovať zmesou pozostávajúcou z 2 hmotnostných dielov ADLER Floor Fill (špárový tmel) a 1 hmotnostného dielu brusného prachu, po medzisušení cca 1 hodinu opätovné brúsenie zrnitosťou 120.

Základovanie

Zbrúsené podlahy natrieť, valčekovať alebo stierkovať 1x ADLER Floor Start (zabraňuje stranovému zlepeniu u remeňových podláh). Po 2 hodinách sušenia možné prelakovať Floor Start. **Nebrúsiť!**

Hrubo-pórovité listnaté a tropické dreviný: **Nestierkovať!**

Krycí náter

Natrieť alebo valčekovať 2x ADLER Floor Classic v želanom farebnom odtieni. Medzisušenie minimálne 4 hodiny. Ak bolo základovanie prevedené stierkou je nutný trojnásobný náter. Pred tretím náterom je nutné dodržať čas sušenia minimálne 4 hodín, pretože je nutné ľahké

Prosím obráťte

03-09 (nahrádza 01-07)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

medzibrúsenie zrnitosťou 240. Dlhší čas sušenia zlepšuje brúsiteľnosť. Brúsny prach zotrieť mokrou handrou.

Renovačný náter

Silne opotrebované lakované plochy obrúsiť špeciálnou valcovou brúskou na podlahy. Pre okraje použiť rohový, príp. výstredníkovú brúsku. Ďalší pracovný postup totožný od bodu „príprava podkladu“.

Podlahy z hotových parketových dielov nepretierať s ADLER Floor Classic, ale iba ošetriť s ADLER Clean Parkettpflege.

Údržba podlahy

Podlahu umyť vodou alebo neagresívnymi čistiacimi prostriedkami prvý raz po dvoch týždňoch. Lak chrániť podľa namáhania ošetrojúcimi prostriedkami ADLER Clean Parkettpflege.

Riedenie

V dodávanom stave pripravené na spracovanie. V prípade potreby vodou.

Teplota spracovania a objektová teplota

nie menej ako + 10°C
Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízke teploty predlžujú schnutie. Pre dosiahnutie bezvadného schnutia je nutné zabezpečiť vetranie miestnosti a zabrániť priamemu slnečnému žiareniu počas spracovania.

Čas sušenia:
(teplota miestnosti 20 °C)

možné pretrieť	po cca 4 hodinách
možné brúsiť	po cca 4 hodinách
možné chodiť po podlahe	po cca 8 hodinách
možné pokladať koberce	až po 8 dňoch

Pracovné náradie

Ihneď po použití vyčistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb odstrániť výrobkom ADLER Abbeizer.

Výdatnosť

8 – 10 m²/l/nános pri natieraní alebo valčekovaní

Balenie

1 l, 5 l

Skladovateľnosť

1 rok v originálne uzavretých obaloch

Stupne lesku

lesklý (glänzend)	42121
polomatný (halbmatt)	42120

Techn. bezpečnostné údaje

Rešpektujte prosím Kartu bezpečnostných údajov!