

## ADLER Floor-Fill

## 42109



### Popis výrobku

Vodou ředitelná gelová stěrková hmota pro vytvoření tmelu na dřevo smícháním s brusným prachem. Vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností, rychle schne a velmi dobře se brousí. Dobré vyrovnání odstínu.

### Oblasti použití

Stěrkování malých trhlin a spár ve vybroušených parketových podlahách.

### Způsob nanášení

Stěrkování (plastovou nebo nerezovou stěrkou)

### Ošetření základu

Podklad musí být suchý a bez nečistot (např. olej, tuk, vosk).

### Zpracování

Z čistého brusného prachu po výbrusu dřeva brusivem zrnitosti 120 a přípravku ADLER Floor-Fill 42109 připravte hustou směs. Směs důkladně vyplňte trhliny a mezery.

Aby bylo broušení účinné, nechejte na povrchu malé množství směsi.

Doba schnutí značně závisí na šířce spáry a podmínkách schnutí.

U velmi hlubokých míst může být nutné přetmelení. použijte brusivo zrnitosti 120.

### Základní nátěr

1 x ADLER Floor-Start 42110 (viz technický list)

### Vrchní nátěr

2x ADLER Floor-Classic 42120 (viz technický list) nebo  
2x ADLER Floor-Finish 42140 (viz technický list)

### Ředění

Výrobek se dodává připravený ke zpracování.

### Teplota při zpracování a teplota objektu

Nejméně + 10 °C.

### Doba schnutí

(při pokojové teplotě 20 °C)

V závislosti na naneseném množství lze povrch brousit po 30 až 90 minutách.

### Pracovní nástroje

Nástroje očistěte ihned po použití vodou.

### Vydatnost (na 1 nátěr)

Cca 25 m<sup>2</sup>/l, podle vlastností podkladu

### Balení

1 l

### Skladovatelnost

3 roky v uzavřeném originálním obalu.

### Bezpečnostně technické údaje

Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu.

01-10 (nahrazuje 07-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
tel.: 0043/5242/6922-450, fax: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a obsahují informace, jejichž cílem je co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli. Doporučení je však třeba individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní zodpovědnost, a proto doporučujeme zhotovit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. Jinak platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbyvají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesku jsou vyhrazeny.