

Floor-Start

4205

Wasserbasierte Grundierung für Parkett- und Holzböden für DIY und Gewerbe.

PRODUKTBECHREIBUNG

Produktnummer(n)	42110
Allgemeines	Transparente, nicht vergilbende Parkett-Grundierung auf Reinacrylat-Dispersions-Basis. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Isolierwirkung von Holzinhaltstoffen, geringe Holzaufrauung und verminderte Seitenverklebung bei Riemenböden aus.
Besondere Eigenschaften Prüfnormen	<ul style="list-style-type: none"> • Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+




Anwendungsgebiete

Parkett- und Holzböden



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %
- Auf eine gleichmäßige Verteilung des Lackes ist zu achten.
- Um Verfärbungen und Fleckenbildung zu vermeiden, darf es zu keiner Pfützenbildung bei der Verarbeitung kommen.
- Das Material darf nicht direkt auf den Boden ausgeleert/gekippt werden. Verarbeitung nur aus einem Gebinde mit Verarbeitungswerkzeug.
- Um schwarzen Verfärbungen durch kleinste Metallverunreinigungen vorzubeugen (speziell auf Eichenholz) kann Floor-Start 4205 mit 2 bis 4 Gewichtsprozent Additiv-Lösung M 90697 gemischt werden. Die Mischung ist eine Woche verwendbar.
- Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Rollen (Kurzhaarroller)	Streichen (weicher Acrylpinsel)
Auftragsmenge pro Auftrag (m ² /l)	100 – 125	
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	8 - 10	

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch.

Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Überlackierbar	nach ca. 2 Stunden
----------------	--------------------

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir Abbeizer Express 8313.

UNTERGRUND

Untergrundart

Laub- und Nadelhölzer (Massivholz)

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

Laubhölzer: max. 12 % +/- 2 %
Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Holzschliff Körnung 120 – 150

Falls kleine Risse und Fugen vorhanden sind, diese mit einer Mischung aus 1 Gew.-Teil Schleifstaub und ca. 2 Gew.-Teilen Floor-Fill 4207 ausspachteln. Nach ca. 1 Stunde Trocknung gespachtelte Stellen mit Körnung 120 anschleifen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundierung

1 x Floor-Start 4205

Zwischentrocknung: ca. 2 Stunden

Floor-Start 4205 nicht schleifen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Zwischenbeschichtung

1 x Floor-Finish 4202

oder

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Zwischentrocknung: ca. 4 Stunden

Zwischenschliff



Vor der Schlussbeschichtung erfolgt ein leichter Zwischenschliff mit Körnung 240 oder gebrauchtem Schleifgitter Körnung 120 oder feiner.

Eine längere Zwischentrockenzeit (ideal Trocknung über Nacht) verbessert die Schleifbarkeit.

Ein Durchschleifen muss vermieden werden, da es sonst zu Anfeuerungsunterschieden kommen kann, die durch Vergilbung bei der Alterung noch verstärkt werden

Schleifstaub entfernen.

Schlussbeschichtung

1 x Floor-Finish 4202

oder

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLMHINWEISE

Gebindegrößen

1 l, 5 l

Farbtöne

farblos

42110

Zusatzprodukte

Floor-Fill 4207

Floor-Finish 4202


Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Abbeizer Express 8313

Additiv-Lösung M 90697

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst rasch aufbrauchen.

GISCODE

W2+

**Deklaration der Inhaltsstoffe
gemäß VdL-RL 01**

Polyurethan-Dispersion, Wasser, Glykole und Glykolether,
Rheologie-, Grenzflächen- und Netzmittel-Additive,
Entschäumungsmittel (Antischaummittel), Konservierungsmittel.

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +43 5242 6922-713.

**Sicherheitstechnische
Angaben**



Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die
üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Bei Schleifarbeiten mindestens Staubfilter P2 als persönliche
Schutzausrüstung zum Schutz vor Schleif- und Holzstaub
verwenden. Bei Laubholz (v.a. Buche, Eiche) wird ein Staubfilter P3
empfohlen.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport,
Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im
dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter
www.adler-lacke.com abgerufen werden.
