


ADLER Formel 1

40202

Idropittura per l'interno, esente da emissioni e da solventi



Descrizione del prodotto

Idropittura per pareti interne con eccellente potere coprente, di colore bianco puro, traspirante.

Caratteristiche particolari

Esente da emissioni e da solventi, inodore, non contiene sostanze ammorbidenti, resa elevata, facile da applicare.

Adatto a persone allergiche.



Caratteristiche secondo la Normativa austriaca ÖNORM EN 13300

Abrasiono bagnata: Gruppo di classificazione 2
Potere coprente: Gruppo di classificazione 1 (7m²/l)
Grado di brillantezza: opaco
Misura dei grani massima: fino (< 100 µm)

Campi di utilizzazione

Per l'applicazione su muri e soffitti di calcestruzzo ed intonaco, cartongesso, carta da parati ecc. nonché su strati di idropitture con buona aderenza.
Specialmente adatto per rinnovi – basta una mano grazie al potere coprente elevato.
ADLER Formel 1 40202 è particolarmente adatta per l'applicazione in soggiorni, stanze dei bambini, uffici, ospedali, case di cura, scuole ecc., cioè per locali che devono essere al più presto abitabili.

Applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm, ugello di diametro 0,021 – 0,026 inch o 0,53 – 0,63 mm)

Preparazione del fondo

Controllare la stabilità e l'idoneità del fondo (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).
Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.
Intonaci freschi devono essere neutralizzati e lavati.
Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394.
Riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.
Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano,
Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterati).
Lavare i colori a colla e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV 40905 (diluibile all'acqua).
Pretrattare fondi assorbenti e pannelli di cartongesso con ADLER

02-10 (sostituisce 06-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

	Tiefengrund WV 40905, diluito 1:1 con acqua. Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund WV 40905 diluibile all'acqua.
Prima mano	1 x ADLER Formel 1 40202, diluito al massimo con il 5% di acqua
Seconda mano	1 x ADLER Formel 1 40202 non diluito
Diluente	Acqua
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)	3 – 4 ore
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	Non sotto + 5°C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
Resa	8 m ² /l a secondo delle caratteristiche del supporto
Magazzinaggio	Al fresco, però protetto dal gelo
Confezioni	3 l, 9 l, 15 l
Durata del prodotto	Minimo 2 anni in confezioni originali non aperte
Tonalità	Bianco
Istruzioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza!