


ADLER Formel-San

40225

Idropittura lavabile per l'interno, esente da solventi



Descrizione del prodotto	Idropittura lavabile per superfici all'interno ammuffiti e superfici in pericolo di muffa.
Caratteristiche particolari	Traspirante, elevato potere coprente. Resistente contro i funghi e batteri.
Caratteristiche secondo la Normativa austriaca ÖNORM EN 13300	Abrasion bagnata: Gruppo di classificazione 2 Potere coprente: Gruppo di classificazione 1 (7m ² /l) Grado di brillantezza: opaco profondo Misura dei grani massima: fino (< 100 µm)
Campi di utilizzazione	Idropittura per muri e soffitti di calcestruzzo, gesso, carta da parati nonché su strati di idropitture con buona aderenza.
Applicazione	A rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm, ugello di diametro 0,021 – 0,026 inch o 0,53 – 0,63 mm)
Preparazione del supporto	<p>Controllare la stabilità e l'idoneità del fondo (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).</p> <p>Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.</p> <p>Intonaci freschi devono essere neutralizzati e lavati.</p> <p>Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394. Riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.</p> <p>Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano.</p> <p>Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterati).</p> <p>Risanare professionalmente danni d'acqua ed efflorescenze di sale.</p> <p>Lavare i colori a colla e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV 40905 (diluibile all'acqua).</p> <p>Pretrattare fondi assorbenti e pannelli di cartongesso con ADLER Tiefengrund WV 40905, diluito 1:1 con acqua.</p>

09-10 (sostituisce 01-10) ZKL 4010

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

	Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund diluibile all'acqua 40905.
	Pretrattare la formazione di muffa con ADLER SchimmelEX 96349. Isolare macchia d'acqua con ADLER Isocryl 40281.
Fondo	Una mano abbondante di ADLER Formel-San 40225 a rullo (diluito al massimo con il 5% di acqua)
Finitura	Una mano abbondante di ADLER Formel-San 40225 a rullo senza diluire
Diluente	Acqua
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)	3 – 4 ore
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	Non sotto + 5°C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
Resa (per mano)	8 – 10 m ² a secondo delle caratteristiche del supporto
Magazzinaggio	Al fresco, però protetto dal gelo
Confezioni	750 ml, 3 l, 9 l
Tonalità	W 10 Bianco 40225 Altre tonalità raggiungibili tramite il sistema tintometrico ADLER Color
Istruzioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza!