


## Technický list

**ADLER Formel-San**

**40225**

### Interiérová farba bez obsahu rozpúšťadiel



**Popis výrobku:**

Difúzna farba pre plochy v interiéri napadnuté alebo ohrozené plesňou

**Osobité vlastnosti:**

Priechodnosť, vysoká krycia schopnosť  
Rezistencia voči plesniam a baktériam

**Údaje podľa normy ÖNORM EN 13300:**

oteruodolnosť za mokra: Trieda 2  
Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda 1 (pri 7m<sup>2</sup>/l)  
Stupeň lesku : hlboký mat  
Maximálna veľkosť zrna : jemný (<100µm)

**Oblasť použitia**

nátery stien a stropov na murive, betóne, sádre ako aj dobre súdržné disperzné a minerálne nátery pre celú obytnú zónu

**Spôsob aplikácie:**

valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, veľkosť ôk 0,2 mm, tlak striekaním 150 bar, veľkosť dýzy 0,021-0,026 cólu resp. 0,53-0,63 mm)

**Príprava Podkladu:**

Podklad pretestovať na nosnosť a vhodnosť (podľa ÖNORM B2230 časť 2)  
Čerstvú omietku a betón nechať min. 4 týždne preschnúť.  
Novoomietané miesta fluatovať a následne umyť.  
Mastné alebo olejové znečistenia dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394.  
Trhliny a nerovnosti opraviť s vhodným tmelom.  
Odstrániť staré nenosné nátery.  
Lesklé alebo hladké podklady (ako lakové a latexové, spečené) alkalizovať, zdrsniť, alebo odbrúsiť.  
Škody spôsobené vodou alebo výkvety solí odborne sanovať  
Glejové farby úplne odmyť a základovať s ADLER Tiefengrund WV40905  
Savé podklady a sádrokartóny najprv natrieť s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1  
Vyhnúť sa vyschnutiu ADLER Tiefengrund WV 40905 do leskla  
Miesta napadnuté plesňou predupraviť s ADLER SchimmelEx 96349. Vodné fľaky izolovať s ADLER Isocryl 40281.

Prosím obráťte

Pokračovanie

<b>Základný náter:</b>	1x sýto valčekovať s ADLER Formel-San 40225 zriedeným vodou max.5%
<b>Vrchný náter:</b>	1x sýto valčekovať s ADLER Formel-San 40225- nezriedeným
<b>Riedenie:</b>	vodou
<b>Čas sušenia:</b> (teplota miestnosti 20 °C)	3-4 hodiny
<b>Teplota spracovania a objektová teplota :</b>	Nie menej ako +5°C. Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia.
<b>Pracovné náradie:</b>	Ihneď po použití očistiť vodou.
<b>Výdatnosť:</b>	8 – 10 m <sup>2</sup> /l, v závislosti od kvality podkladu
<b>Balenie:</b>	750 ml, 3L, 9L
<b>Skladovanie:</b>	V chlade, ale nie v mraze.
<b>Farebné odtiene:</b>	W10 Weiss (biely) 40225 Tónovateľný cez ADLER Color Farbmischsystem.
<b>Techn. bezpečnostné údaje:</b>	<b>Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!</b>