

ADLER Goldlack

54810



10% 80367

Opis produktu

Wodoodporny, tiksotropowy lakier z połyskiem metalicznym na bazie żywicy alkidowej, zabezpieczający przed rdzewieniem, odporny na temperatury do 150°C.

Zastosowanie

Do metalu i drewna w zastosowaniach we wnętrzach i na zewnątrz.

Metoda nanoszenia

Nanoszenie pędzlem, wałkiem, natrysk
 Natrysk jest dozwolony tylko w kabinach spełniających wymagania Dyrektywy o LZO.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wytrzymałe, czyste i wolne od tłuszczu.

Stara powłoka

Poluzowane powłoki usunąć. Silno trzymające się warstwy lekko przeszlifować i sprawdzić ich zgodność z lakierem ADLER Goldlack. W razie potrzeby całą starą powłokę usunąć.

Metal

Stal: Elementy metalowe muszą być czyste, wolne od tłuszczu i suche.

Cynk, aluminium: w celu zwiększenia przyczepności zagruntować środkiem ADLER Unigrund lub ADLER 2K-Epoxi Grund.

Drewno

Do zastosowań na zewnątrz zaimpregnować wcześniej podkładem Pullex-Imprägniergrund.

Lakierowanie nawierzchniowe

2 x ADLER Goldlack

Rozcieńczalnik

Pyłosuchy 2 godz.
 Nadający się do nanoszenia następnej warstwy po 8 – 10 godz.

Duża grubość warstwy, niska temperatura i / lub wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.

Temperatura przerabiania i przedmiotu

Przynajmniej +5°C

Czas schnięcia

(Temperatura pomieszczenia 20 °C)
 (grubość warstwy mokrej 100 µm)

Pyłosuchy 2 godz.
 Nadający się do nanoszenia następnej warstwy po 8 – 10 godz.
 Duża grubość warstwy, niska temperatura i / lub wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.

Narzędzia pracy

Czyścić rozcieńczalnikiem ADLER KH-Spritzverdünnung.

Wydajność

Ok. 10 m²/l

Wielkości opakowań

125 ml, 375 ml

03-07 (zastępuje 02-07)

Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER - Polska Sp. z o.o., ul. Tyniecka 229, PL-30-376 Kraków
 Telefon: +48/12 252 40 01, Fax: +48/12 252 40 10, E-mail: biuro@adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

Ciąg dalszy

Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um Nagłówek 2 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt werden soll. Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um Nagłówek 3 dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt werden soll.

Odcień barwy

Gold *złoty* 54810

Przechowywanie

W miejscu chłodnym, ale zabezpieczony przed zamrożeniem. Napoczęte pojemniki dobrze zamknąć i przykryć.

Trwałość

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Dane BHP

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki.