

## Grilith Holz kitt (kit do drewna)

**50970++**



### Opis

Kit do drewna Grilith Holz kitt 50970++ to masa wypełniająca na bazie mączki drewnianej/żywicy alkidowej/azotanu celulozy, zawiera rozpuszczalnik.

### Zastosowanie

Do naprawy małych uszkodzeń, do zastosowania przed pierwszym szlifowaniem.

### Przerabianie

<b>Postać dostarczana</b>	Szpachlówka do drewna w postaci pasty. Zbyt stężałą masę szpachlową można przywrócić do stanu nadającego się do przerabiania za pomocą rozcieńczalnika Grilith-Verdünnung
<b>Przygotowanie podłoża</b>	Powierzchnie, które mają być poprawiane, muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu, wosku i żywicy. Kit Grilith Holz kitt 50970++ powinno się stosować możliwie przed pierwszym szlifowaniem (zgrubnym) oszczędnie i tylko na małe uszkodzenia. Miejsce nałożenia kitu nie powinno być większe niż uszkodzenie.
<b>Wybór odcienia barwy</b>	Odcień barwy miejsca zakitowanego powinien odpowiadać barwie gotowej powierzchni. Jeśli przewiduje się zastosowanie bejcy, to barwę kitu Grilith Holz kitt 50970++ powinno się wybrać w przybliżeniu zgodną z barwą bejcy.
<b>Metoda nanoszenia</b>	Kit Grilith Holz kitt wciska się silnie do uszkodzonych miejsc dłutem gniazdowym lub małą szpachlą, jeżeli trzeba to kilka razy. W przypadku wielokrotnego nanoszenia zwracać uwagę na to, by już nałożona masa dobrze wyschła. Na końcu naprawione miejsce wygładzić zwilżoną szpachlą. Dwie cienko nałożone warstwy dają lepszy wynik, niż jedna grubsza warstwa.
<b>Czas suszenia</b>	Ok. 2 do 4 godzin w temperaturze pokojowej, w zależności od grubości warstwy. Kit Grilith Holz kitt 50970++ musi dobrze wyschnąć. Zalecamy przed podjęciem dalszej pracy (szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie ...) pozostawić szpachlówkę do wyschnięcia w temperaturze pokojowej na noc, by uniknąć zapadania się powierzchni.
<b>Dalsza obróbka</b>	Wyschnięta masa szpachlowa nadaje się do bejcowania i nanoszenia wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych lakierów do mebli.

12-09 (zastępuje 03-09)

Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz,  
Tel. 0043-5242-6922-450, faks: 0043-5242-6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

<b>Informacje dodatkowe</b>	Przed rozpoczęciem pracy wykonać wzorec pokrycia w celu sprawdzenia prawidłowego wyboru odcienia barwy!
-----------------------------	---

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w **Karcie Charakterystyki**.

## Odcienie barwy

Ahorn	<i>Klon</i>	50970
Fichte/Birke/Esche	<i>Świerk/brzoza/jesion</i>	50971
Natur	<i>Naturalny</i>	50972
Kiefer	<i>Sosna</i>	50973
Eiche	<i>Dąb</i>	50974
Buche/Lärche	<i>Buk/modrzew</i>	50975
Nussbaum	<i>Orzech</i>	50976
Erle	<i>Olcha</i>	50977
Nussbaum Dunkel	<i>Orzech ciemny</i>	50978
Kirschbaum	<i>Wiśnia</i>	50979
Mahagoni	<i>Mahoń</i>	50980
Weiß	<i>Biały</i>	50981
Schwarz	<i>Czarny</i>	50982

## Inne informacje

<b>Rozcieńczalnik</b>	Grilith Verdünnung 80047
<b>Trwałość</b> (temperatura otoczenia 20°C)	2 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach – chronić pojemniki przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego; nie przechowywać w temperaturze powyżej +30°C!

## Wielkości pojemników

100 ml, 200 ml, 1 l