

## Grim HomeColor

40635

### Lösemittelfreie Innenfarbe



#### Produktbeschreibung

Universelle Wohnraumfarbe auf Dispersionsbasis. Eingeschränkt abtönbar.

#### Besondere Eigenschaften

Lösemittelfrei

#### Kenndaten nach ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3  
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2 (bei 7 m<sup>2</sup>/l)  
Glanzgrad: matt  
Max. Korngröße: fein (< 100 µm)

#### Anwendungsgebiete

Für alle Wand- und Deckenanstriche auf Beton, Mauerwerk, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen im Innenbereich.

#### Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen (Feinsieb Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsendgröße 0,021 - 0,026 Inch bzw. 0,53 - 0,63 mm)

#### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).

Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.

Neuputzstellen flutieren und nachwaschen.

Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter 80394 entfernen.

Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern.

Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexuntergründe, Sinterschichten) anlaugen, aufrauen oder abschleifen.

Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund WV 40905 grundieren.

Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tiefengrund WV 40905 1 zu 1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.

Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefengrundes WV 40905 ist zu vermeiden.

<b>Grundanstrich</b>	1 x Grim HomeColor 40635 mit max. 5 % Wasser verdünnt
<b>Deckanstrich</b>	1 x Grim HomeColor 40635
<b>Verdünnung</b>	Wasser
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen können die Trockenzeit merkbar verlängern.
<b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	3 – 4 Stunden
<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	Ca. 8 m <sup>2</sup> /l, je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei
<b>Gebindegrößen</b>	3l, 9l, 15l
<b>Farbton</b>	Weiß W10 zum Abtönen über das ADLER Color Farbmischsystem
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!