

## ADLER Hammerschlaglack (peinture martelée)

56050 et suiv.



### Description du produit

Peinture antirouille à effets, thixotrope, brillante et à base de résine alkydique.

### Domaines d'utilisation

Pour les métaux et le bois, à l'intérieur et à l'extérieur.

### Méthode d'application

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

**L'application au pistolet n'est autorisée que dans des cabines de peinture au pistolet conformes à la directive COV.**

### Prétraitement du fond

Le support doit être bien adhérent, propre et exempt de graisse.

### Peintures anciennes

Enlever les vieilles peintures peu adhérentes. Poncer les couches très adhérentes et vérifier si elles sont compatibles avec ADLER Hammerschlaglack. Si nécessaire, décaper toutes les vieilles peintures.

### Métal

**Acier :** Les supports métalliques doivent être propres, secs et exempts de graisse.

**Zinc, aluminium :** Pour favoriser l'adhérence, appliquer une couche de fond avec ADLER Unigrund 54065 ou ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 suiv.

### Bois

Pour l'extérieur, imprégner au préalable le support à l'aide du fond d'imprégnation Pullex Imprägnier-Grund 50208 suiv.

### Dilution

Pour une application à la brosse ou au rouleau, ne pas diluer le produit.

Pour une application au pistolet, diluer le produit avec environ 25 % de diluant ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

### Température minimum pour le travail et du support

+ 5°C

**Temps de séchage** (température ambiante 20°C)  
(film humide de 100 µm)

Sec hors poussière après env. 4 heures

Recouvrable après env. 2 heures, mais avant 5 heures ; complètement sec après env. 21 jours (pendant ce temps, ne pas effectuer de retouche en raison du risque de formation de rides).

Des couches très épaisses, des températures basses et/ou une humidité de l'air élevée peuvent ralentir considérablement le temps de séchage.

Suite

ADLER Hammerschlaglack 56050 et suiv.

**Outils**

Nettoyer les outils avec le diluant ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Ne pas utiliser le diluant, le pinceau ou le rouleau pour une autre application étant donné que l'huile silicone contenue dans ADLER Hammerschlaglack peut provoquer des cratères sur des vernis normaux et des objets vernis.

**Consommation**

Env. 10 m<sup>2</sup>/l

**Conditionnement**

750 ml

**Teintes**

Aluminium	56050
Anthrazit (anthracite)	56051
Blau (bleu)	56052
Grün (vert)	56053

**Consignes de sécurité**

Veillez respecter la fiche de données de sécurité !