

ADLER Hammerschlaglack

56050 in poi



25 % 80367

Descrizione	Smalto decorativo a base di resina alchidica, tissotropico, brillante.
Campi di utilizzazione	Per metallo e legno per l'esterno e l'interno.
Applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo. A spruzzo solo in cabine che soddisfano la direttiva VOC.
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere stabile, pulito e privo di grassi.
Fondo vecchio	Eliminare i vecchi strati di vernice. Carteggiare gli strati di vernice ben aderenti e controllare la compatibilità con ADLER Hammerschlaglack. Se necessario sverniciare il vecchio strato di vernice.
Metallo	Ferro: le parti di metallo devono essere pulite, prive di grassi e asciutte. Zinco, alluminio: applicare una mano di fondo ADLER Unigrund 54065 o ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 in poi.
Legno	Per l'esterno applicare prima una mano d'impregnante Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff.
Diluyente	Per l'applicazione a rullo o a pennello senza diluire. Per l'applicazione a spruzzo aggiungere ca. 25 % di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	+ 5° C
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20 °C) (100 µm strato umido)	Fuori polvere: dopo ca. 4 ore Sovraverniciabile: dopo ca. 2 ore, tuttavia prima che siano trascorse 5 ore; secca completamente in ca. 21 giorni (durante questo periodo non lavorare per non creare corrugazioni). Spessori elevati, elevata umidità nell'aria e/o basse temperature possono rallentare notevolmente l'essiccazione.

04-07 (sostituisce 03-07) ZKL 5616

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Continua

ADLER Hammerschlaglack 56055 in poi

Utensili

Lavare gli utensili con ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.
Non utilizzare più il diluente, i pennelli o i rulli utilizzati, dato che il prodotto Hammerschlaglack contiene olio di silicone che potrebbero formare crateri su altre vernici normali.

Resa

ca. 10 m²/l

Confezioni

750 ml

Tonalità

Alluminio	56050
Antracite	56051
Blu	56052
Verde	56053

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!