


ADLER High Solid Öl

50820



Description du produit

High Solid Öl (huile ultra solide) à base de matières premières naturelles pour le traitement des bois de conifères et des bois feuillus. Excellent pouvoir de pénétration, souligne parfaitement l'aspect naturel du bois, très couvrant, bonne résistance à l'eau.

Particularités

High Solid Öl est conforme aux exigences du « Label écologique autrichien – meubles en bois UZ 06 ».

Composants

Huiles végétales, isoparaffine peu odorante, siccatifs de cobalt/zirconium (sans plomb).

Domaines d'utilisation

Meubles situés dans des habitations.

Traitement du support

Ponçage progressif du bois avec granulation 150-180, finition avec granulation 240.

Couche de fond

1x High Solid Öl ; enlever immédiatement l'excédent en frottant dans le sens des fibres avec un chiffon en coton ou une boule de gaze.

Couche de finition

Surfaces huilées : appliquer une couche supplémentaire de l'huile High Solid Öl ; enlever immédiatement l'excédent en frottant dans le sens des fibres avec un chiffon en coton ou une boule de gaze.

Surfaces cirées : appliquer une couche de cire dure naturelle Naturnah Hartwachs 96050 (consulter la fiche technique !)

Viscosité à la livraison

Env. 20 s selon la norme DIN 53211 (coupe de 4 mm, 20 °C)

Température de traitement et température de la surface à traiter

Au moins + 5 °C

Méthodes d'application

Application à la brosse, au chiffon, au pistolet ou au rouleau

Quantité d'application

Env. 30 à 50 g/m² par couche

Dilution

Application : non dilué ; pour nettoyer les outils, le nettoyant Naturnah Reiniger 80055 est recommandé.

Temps de séchage jusqu'au traitement suivant

Env. 16 heures
Des températures basses ralentissent le séchage !

(température ambiante + 20°C)	Le film d'huile durcit au contact de l'oxygène de l'air (séchage oxydatif). Veiller à une bonne aération de la pièce !
Ponçage intermédiaire	Granulation 360
Consommation (par couche)	env. 15 à 30 m ² /l
Conditionnement	25 l
Durée de conservation	6 mois dans les récipients originaux scellés. Transvaser les boîtes qui ont été ouvertes dans des récipients plus petits (risque de formation de peaux)
Niveau de résistance	Parfaitement résistant après 7 jours de séchage complet.
Nettoyage et entretien	Effectuer un premier nettoyage après 14 jours avec de l'eau ou un produit d'entretien doux. ADLER Clean-Möbelreiniger : pour des travaux de rafraîchissement. ADLER Naturnah Reiniger 80055 : pour nettoyer des souillures de graisses. ADLER High Solid Öl : pour des travaux de rafraîchissement et de rénovation, appliquer une couche du produit et enlever l'excédent.
Consignes de sécurité	Risque d'auto-inflammation des chiffons qui ont été imbibés de produits à séchage oxydatif ! Étendre les chiffons imbibés et les laisser sécher. Conservation indispensable dans des récipients métalliques étanches ou sous l'eau. En raison du risque d'auto-inflammation, il est interdit d'appliquer le produit dans des cabines de peinture au pistolet souillées par un brouillard de pulvérisation contenant de la nitrocellulose ! Veillez respecter la fiche de données de sécurité !