

ADLER Holzentgrauer ADLER środek do odszarzania drewna

96348

Skuteczny środek do czyszczenia i odszarzania drewna zwietrzałego i zszarzałego na bazie kwasu szczawowego do zastosowań amatorskich i rzemiosła.

Opis produktu

Ogólne

ADLER Holzentgrauer jest skutecznym środkiem zarówno do czyszczenia i odszarzania, jak i do rozjaśniania drewna. Skutecznie usuwa zabrudzenia, składniki drewna i przefarbenia powstałe przez działanie metali.

Szczególne właściwości

- Przywracający drewnu jego pierwotną barwę
- Ulegający biodegradacji
- Łagodny środek wybielający
- Tiksotropowy
- Warstwa lakieru niepotraktowana produktem nie ulegnie uszkodzeniu
- **Francuskie rozporządzenie DEVL1104875A** w sprawie oznakowania produktów malarskich do budownictwa pod względem emitowania przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Zastosowanie

- Do zwietrzałego i zszarzałego drewna, jak np. meble ogrodowe, tarasy, boazeria, balkony, itp.
- Do przygotowania wstępnego dla drewna egzotycznego bogatego w składniki drewna

Przerabianie

Wskazówki dotyczące przerabiania

- Produkt wstrząsnąć przed użyciem
- Przerabianie w temperaturze nie niższej niż + 5°C i/ lub relatywna wilgotność powietrza > 80%
- Unikać bezpośredniego działania promieniowania słonecznego!

Technika nanoszenia

Metoda nanoszenia	Nakładanie pędzlem
Wydajność na jedno naniesienie (m ² /l) ¹	Do odszarczenia ok. 5 Do czyszczenia ok. 5 - 20
Rozcieńczalnik	Woda
Dodatek rozcieńczalnika w %	Do odszarczenia: brak rozcieńczalnika Do czyszczenia: w zależności od stopnia zabrudzenia do 15% (maksymalne rozcieńczenie 1:5)
¹)Wydajność bez dodatku rozcieńczalnika	

Forma, właściwości podłoża i wilgotność drewna wpływają na zużycie/ wydajność. Dokładniejsze wartości przerabiania można określić po wykonaniu próbnej powłoki lakierniczej.

Czyszczenie przyrządów do pracy

Przyrządy do pracy oczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Podłoże

Przygotowanie podłoża

Usunąć zwietrzałą warstwę lakieru; przyległe rośliny i wrażliwe powierzchnie zabezpieczyć, jeśli nie powinny być oczyszczone, ew. po zastosowaniu natychmiast spłukać wodą. Powierzchnie chłonne namoczyć.

Powłoka lakiernicza

Powierzchnia

ADLER Holzentgrauer nanieść intensywnie pędzlem lub szczotką.

Na ok. 10 – 20 minut pozostawić, w celu dobrego wchłonięcia, przy czym utrzymywać stale wilgotną powierzchnię (za pomocą rozpylacza).

Następnie zmyć dużą ilością wody oraz stosując szczotkę nylonową lub z włosiem (nie stosować metalowych szczotek). Stosowanie odpowiednich szczotek jest konieczne, aby usunąć głębokoporowate zabrudzenia.

W przypadku mocno przefarbionych powierzchni czynność można powtórzyć.

Kolejna warstwa

Po przynajmniej 3 dniach schnięcia i utrzymywaniu relatywnej wilgotności drewna < 15 % można przerobić powierzchnię wg odpowiednio wybranego systemu lakierniczego.

W razie konieczności, przed nałożeniem nowej powłoki można wygładzić włókna papierem ściernym lub włóknem do szlifowania.

Wskazówki dotyczące zamówienia

Wielkość pojemników

1,0 l; 2,5l

Barwy/ stopnie połysku

Barwiony na kolor lekko niebieski 96348

Inne wskazówki

Trwałość/ składowanie

Przynajmniej 3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, bezpośrednio działającym promieniowaniem słonecznym, mrozem i wysokimi temperaturami.

Nie przelewać zawartości do metalowych pojemników.

Dane BHP

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki dla produktu. Aktualną wersję można ściągnąć ze strony internetowej: www.adler-lacke.com

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.