

ADLER Homecolor
Peinture pour intérieur sans solvant
40638

Description de produit	Peinture universelle pour habitat à base de dispersion. Les possibilités de nuancement sont restreintes.
Particularités	Exempt de solvants
Caractéristiques conformes à ÖNORM EN 13300	Résistance au frottement humide Classe 3 Rapport de contraste (pouvoir couvrant) : Classe 2 (pour 7 m ² /l) Degré de brillance : mat Grosseur de grain max. : fin (< 100 µm)
Domaines d'utilisation	Pour la peinture des parois et plafonds, sur béton, maçonnerie, plâtre, papiers peints, et sur des enduits de dispersion et enduits minéraux à l'intérieur.
Mode d'application	Rouleau, pinceau ou pistolet Airless (Filtre fin largeur de maille 0,2 mm, pression de vaporisation 150 bar, grosseur de buse 0,021—0,026 pouces ou 0.53 mm – 0,63 mm)
Préparation du support	Il est nécessaire de vérifier si le support est résistant et approprié (tenir compte de ÖNORM B 2230 partie 2) Laisser sécher le crépi frais et le béton pendant au moins 4 semaines. Appliquer une solution de fluosilicate sur les retouches de crépi puis laver avec de l'eau. Eliminer minutieusement les salissures grasses ou huileuses à l'aide du produit ADLER Entfetter 80394 (dégraissant). Corriger les fissures et inégalités à l'aide d'une spatule appropriée. Retirer les anciennes couches de peinture non résistantes. Lessiver, gratter légèrement ou poncer les supports brillants ou lisses (comme les supports vernis et en latex, couches frittées) Nettoyer en profondeur les détrempe et appliquer une couche de fond à l'aide d'ADLER Tiefengrund WV 40905 (fond pénétrant). Appliquer ADLER Tiefengrund WV 40905 dilué à l'eau selon le rapport 1 :1 sur les supports absorbants et les plaques de placoplâtre.

01-09

tsvp

ADLER-Werk Lackfabrik, 6130 Schwaz, Autriche

Tel : 0043/5242/6922-301, fax: 0043/5242/6922-309, email: technical-support@adler-lacke.com

Il faut éviter un séchage brillant d'ADLER Tiefengrund WV 40905 (fond pénétrant).

Couche de fond	1 x ADLER Homecolor 40638 dilué avec max. 5 % d'eau
Couche de finition	1 x ADLER Homecolor 40638
Dilution	Eau
Température de traitement et de l'objet	Non inférieure à + 5 °C Une humidité de l'air élevée et/ou de basses températures peuvent retarder sensiblement le séchage.
Temps de séchage (température ambiante 20°C)	3 – 4 heures
Outils	Laver à l'eau immédiatement après usage.
Consommation (par couche)	Env. 8 m ² /l, selon le pouvoir absorbant et la qualité du support
Conservation	Au frais, mais à l'abri du gel
Conditionnement	3l, 9l, 15l
Teinte	Blanc W10 pour nuancer à l'aide du système de mélange de peinture ADLER Color.
Données techniques de sécurité	Veillez tenir compte de la fiche de données relatives à la sécurité !