

ADLER Homecolor Idropittura per interni priva di solventi

40638



Descrizione del prodotto

Idropittura universale per interni. Limitato numero di tonalità realizzabili.

Caratteristiche particolari

Non contiene solventi

Dati secondo ÖNORM EN 13300

Resistenza all'abrasione da liquidi: Classe 3
Rapporto di contrasto (potere coprente): Classe 2 (con 7 m²/l)
Grado di brillantezza: opaco
Granulometria massima: fine (< 100 µm)

Campi di utilizzazione

Per l'applicazione su muri e soffitti di calcestruzzo, muratura, gesso, tappezzeria, nonché su strati di idropitture o pitture minerali ben resistenti in ambiente interno.

Applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless.
(Filtro fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm, ugello di diametro 0,021 – 0,026 pollici o 0,53 – 0,63 mm)

Preparazione del supporto

Controllare la stabilità e l'idoneità del supporto (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).

Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.

Gli intonachi freschi devono essere neutralizzati e lavati.

Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter.

Riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.

Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano.

Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterati).

Lavare i colori a colla e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV (diluibile all'acqua).

Pretrattare fondi assorbenti e pannelli di cartongesso con ADLER Tiefengrund WV, diluito 1:1 con acqua.

Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund WV.

Fondo

1 x ADLER Homecolor diluito con massimo 5% di acqua

01-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Finitura	1 x ADLER Homecolor
Diluyente	Acqua
Temperatura di lavorazione e temperatura dell'oggetto	Non al di sotto dei +5°C Temperature basse e/o forte umidità possono prolungare nettamente il tempo di essiccazione.
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C)	3 – 4 ore
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
Resa (per applicazione)	Circa 8 m ² /l, a seconda dell'assorbenza e delle condizioni del materiale
Magazzinaggio	Al fresco, ma protetto dal gelo
Confezioni	3l, 9l, 15l
Tonalità	Bianco W10 Miscibile con il sistema tintometrico ADLER Color
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza!