


ADLER Innenlasur UV 100**30800****Opis produktu**

Naturalny efekt do zastosowań wewnętrznych.
Wodorozcieńczalna oddychająca lazura o bardzo dobrej ochronie przeciw żółknięciu.
Dzięki swojej przezroczystości o matowym połysku, pozostaje widoczny naturalny obraz drewna.

Szczególne właściwości

Zawiera środki do skutecznej ochrony przeciwślonecznej w celu absorpcji promieniowania UV i stabilizacji składnika drewna ligniny. Przez to zostaje wyraźniej zachowany naturalny obraz drewna w przypadku drewna drzew iglastych niż przy konwencjonalnych bezbarwnych lazurach.

Zastosowanie

Więźby dachowe, boazerie na ścianach i sufitach.
Nieskuteczny w przypadku barwnych rodzajów drewna drzew liściastych jak Meranti, Mahagoni itp.

Metoda nanoszenia

Nanoszenie pędzlem

Przygotowanie podłoża

Wilgotność drewna pomiędzy 12 i 15 %
Strugane, oszlifowane drewno

Powłoka

2 × Innenlasur UV 100 30800
W razie potrzeby lekki szlif międzyoperacyjny za pomocą włókniny ścierniej

Temperatura przerabiania i przedmiotu lakierowanego

Nie poniżej + 10 °C.
Wysoka wilgotność powietrza i/lub niska temperatura wydłużają schnięcie.

Narzędzia pracy

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

Rozcieńczalnik

Produkt dostarczany w formie gotowej do przerabiania.

Czas suszenia
(temperatura pomieszczenia 20°C)

Pyłosuchy po ok. 30 minutach
Nadający się do szlifowania po ok. 60 minutach
Nadający się do nakładania następnej warstwy lakieru po ok. 60 minutach

Wydajność

Ok. 10 m²/l

Wielkości opakowań	0,75 l, 3 l
Trwałość	Co najmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem.
Odcienie barwy	UV 100 farblos 30800 do zabarwiania.
Dane BHP	Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki!