

ADLER Innenlasur**30801 ff**

Vodouriediteľná **laková lazúra** do interiéru pre **domácich majstrov a remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU**Všeobecne**


Vodouriediteľná, tenkovrstvová a priedušná laková lazúra do interiéru s veľmi dobrou spracovateľnosťou. Vďaka transparentnému, hodvábno-lesklému vzhľadu je zachovaný prirodzený vzhľad dreva.

**Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy**


- Splňa kritériá „**Ekologickej výstavby**“
- Vyznamenané rakúskou ekoznačkou
- **ÖNORM EN 71-3** „Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov“ (neobsahuje ťažké kovy)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

Oblasti použitia

- Interiérové drevené prvky z ihličnatého dreva, ako sú stenové a stropné prvky, ako aj priznané krovky.
- Obzvlášť vhodná na smrekové drevo.

SPRACOVANIE**Pokyny pre spracovanie**

- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a okolia musí byť minimálne + 10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.
- Pri paneloch pero-drážka v princípe odporúčame náter pred montážou. Ak to nie je možné, naneste v spojoch iba trochu produktu ADLER Innenlasur 30801 ff, aby sa zabránilo zlepeniu.

Technika nanášania0–10% H₂O

Postupy nanášania	Natieranie	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	-	1,8 – 2
Striekací tlak (bar)	-	3 – 4
Riedenie	-	voda
Prídavok riedidla v %	-	cca 0 – 10
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	cca 10 – 12	cca 8 – 10

¹⁾ výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní**Produkt je pripravený na spracovanie.**

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)




1h

prelakovateľný	po cca 60 min.
----------------	----------------

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

- Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu čas sušenia predĺžiť.
- Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Pre dôkladné vyschnutie sa musia prísne dodržiavať odporúčané množstvá na nanášanie. Príliš veľké hrúbky filmu vedú k výraznému oneskoreniu sušenia.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov odporúčame ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo ADLER Abbeizer Express 8313000300.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Ihličnaté drevo

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Prosím, dodržujte rakúsku normu ÖNORM B 2230 časť 1.

Pozri aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; Maliarske a lakovačské práce.

Nepriľnavé povrchové úpravy je potrebné odstrániť.

Pri hrubo pílenom dreve je nutné počítať so zvýšenou spotrebou.

Príprava podkladu**Nový náter:**

Prebrúsiť zrnitosťou P180 a očistiť.

Renovačný náter:

Prebrúsiť zrnitosťou P280 a očistiť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

1x ADLER Innenlasur 30801 ff

Medzibrúsenie

Podľa potreby základovaný povrch prebrúsiť zrnitosťou P280. Brúsny prach odstrániť.

Vrchná vrstva

1x ADLER Innenlasur 30801 ff

OŠETROVANIE & RENOVÁCIA**Ošetrovanie & renovácia**

V prípade potreby ešte intaktné plochy zbaviť prachu a nečistôt a natrieť 1 – 2x s ADLER Innenlasur 30801 ff.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

375 ml; 750 ml; 2,5 l; 10 l; 25 l


Farebné odtiene/stupne lesku

Bezfarebný, tónovateľný	30801
Eiche (dub)	30802
Samt (zamat)	30803
Nuss (orech)	30807
W10, Weiß (biely) tónovateľný	30810

Color4You Ďalšie farebné odtiene sa môžu namiešať pomocou **systému miešania farieb ADLER Color4You.**

- Pre dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.
- Pre posúdenie konečného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku so zvoleným farebným odtieňom systému pre povrchovú úpravu na pôvodnom podklade.
- Pastelové odtiene sú vhodné iba pre smrek kvality I, pretože inak môže dôjsť k nepeknému zvýrazneniu jamiek a trhlín. Pri drevinách bohatých na živicu je nebezpečenstvo, že sa prirodzene rozdielne sfarbenie dreva časom zvýrazní a/alebo že vzniknú žlté škvrny v oblasti hrčíc.
- Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a v prípade potreby zosvetliteľné s ADLER Innenlasur Farblos (bezfarebný) 30801.

Súvisiace produktyADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Express 8313000300

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC EÚ-medzná hodnota pre ADLER Innenlasur (Kat. A/e): 130 g/l (2010). ADLER Innenlasur obsahuje max. 50 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.