

## Innolux Top HV

2797

Hochreaktiver UV-Walzlack für Industrie und Gewerbe

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer	2797 000200
Allgemeines	Hochreaktiver UV-Walzlack, ausgezeichnete Dauerelastizität und sehr hohe mechanische Beständigkeit.
Besondere Eigenschaften Prüfnormen	<ul style="list-style-type: none"> <li>ÖNORM A 3800-1 (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbareren Untergrund: schwerbrennbar, Q1, Tr 1</li> <li>Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+</li> </ul>
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für die industrielle Serienlackierung von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau, für Hotel- u. Schulungseinrichtungen, für Küchen- und Sanitärmöbel: Verwendungsbereiche II – IV (ÖNORM A 1610-12)</li> <li>Spezialeinstellung für die Versiegelung von Arbeitsplattenunterseiten</li> </ul>

### VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte Produkt vor Gebrauch aufröhren.</li> <li>Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.</li> <li>Produkt vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen!</li> <li>Bitte beachten Sie unsere ARL 210_Arbeitsrichtlinien für UV-Walzlacke.</li> </ul>
-----------------------	---

Auftragstechnik	Auftragsverfahren	Walzen
	Walzentyp	Spezialwalzanlage

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form und die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**UV-Härtung**Sofortige **UV-Härtung** ohne vorheriges Abdunsten:

	<b>Vorschub</b>
Hg-Strahler 80 - 120 W/cm	5 - 7 m/min

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Waschverdünnung 80072

**UNTERGRUND****Untergrundart**

Rückseite von Arbeitsplatten

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

**BESCHICHTUNGSAUFBAU****Lackierung**

1 x Innolux Top HV 2797 000200

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

25 kg

**Zusatzprodukte**

Waschverdünnung 80072

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 4 Monate in original verschlossenen Gebinden.



Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Technische Daten**

Lieferviskosität 90 - 96 s nach DIN 53211 (6-mm-Becher, 20 °C)

**Sicherheitstechnische Angaben**Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.