

# Innolux Walzgrund ML

2735000202

Hochreaktiver UV-Walzgrund für die Industrie

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Allgemeines

Hochreaktiver UV-Walzgrund für matte Oberflächen, besonders auf offenporigen Hölzern. Ausgezeichnete Füllkraft, sehr gute Dauerelastizität und sehr hohe mechanische Beständigkeit.

### Besondere Eigenschaften Prüfnormen



- **ÖNORM A 3800-1** (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund: schwerbrennbar (früher B 1 nach B 3800-1), Q1, Tr 1
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

### Anwendungsgebiete



- Für die industrielle Serienbeschichtung von Fertigparkettelementen.
- Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

## VERARBEITUNG

### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.
- Bitte beachten Sie unsere „Arbeitsrichtlinien für UV-Walzlacke“.

### UV-Härtung



Sofortige **UV-Härtung** ohne vorheriges Abdunsten:

	Vorschub	
	Zwischengelieren	Aushärten
Hg-Strahler 80 - 120 W/cm <sup>2</sup>	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).

### Reinigung der Arbeitsgeräte



Mit ADLER Waschverdünnung 80072 oder 96712.

