

ADLER Izolační sprej

96339

Izolační sprej na bázi rozpouštědel do interiéru a exteriéru, pro domácí kutily a řemesla.

POPIS PRODUKTU


Obecně

- Rychleschnoucí bílý lak ve spreji k izolování a zakrytí skvrn na dřevu a dřevě. Izoluje především skvrny, vzniklé prostoupením původního nátěru na stěny při aplikaci nového nátěru, které novým nátěrem nelze trvale překrýt. Skvrny z vodních solí, nikotinu, barevných tužek, skvrny od sazí a spálená místa lze tímto prostředkem zaizolovat a překrýt, nemohou již tedy po následném nátěru dále postupovat. Velmi dobré krycí schopnosti, velmi dobrý rozliv a odolnost proti žloutnutí.

Speciální vlastnosti a zkušební normy

- Teplotní odolnost do 80 °C


Oblasti použití



- Použití jak v interiéru, tak i v exteriéru.
- Není vhodný pro podklady, které rozpouštědla naleptávají (např.: Styropor).
- Produkt je přetíratelný všemi běžnými laky a disperzními barvami.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování




- Dózu před zpracováním po dobu 2 min. silně protřepejte. Musí přitom být slyšitelný pohyb promíchávacích kuliček.
- Nezpracovávat při teplotách pod + 10 °C, avšak nikoli nad 30 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Krytku otevřít vsazením šroubováku do zářezu a pootočením.
- Během zpracovávání obsah občas protřepáním promíchejte.
- Vzdálenost od podkladu při stříkání: cca 30 cm
- Nezpracovávat při silném slunečním záření, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.
- Postřík provádět do kříže.
- V případě nutnosti dalšího nástřiku vyčkat po prvním postříku několik minut, avšak ne déle než 30 min.
- Dózu po spotřebování otočit dnem vzhůru a stříkací hlavu stříkáním zcela vyprázdnit, až již uniká pouze hnací plyn, tak aby nedošlo k zalepení ventilu.
- Vyzkoušet izolační účinky zkušebním nástřikem.

01-16 (nahrazuje 07-15) ZKL 4124

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
 Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz, www.adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznátcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobiť vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbyvají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Aplikační technika

Aplikační postupy	Objem nádoby spreje
Vydatnost pro vrstvu (m ² /l) ¹⁾	cca 4 - 5 m ² /l
¹⁾ Vydatnost včetně přídatku ředidla a ztráty rozstříkáním.	

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Nelepí se prach (ISO 1517)	po cca 10 min.
Přetíratelný	po cca 1 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nánosu, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

PODKLAD**Typ podkladu**

Minerální podklady (omítky, beton), sádkartonové desky, nosné nátěry ze silikátových barev.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu. Je zapotřebí provést zkoušku snášenlivosti s podkladem.

Staré nátěry s nedostatečnou přilnavostí je zapotřebí důkladně odstranit.

Příprava podkladu

- Znečištění nikotinem a skvrny od sazí či mastnot omýt odmašťovacím přípravkem ADLER Entfetter 80394 a nechat dostatečně oschnout.
- Malé trhlinky, otvory nebo nerovnosti opravit vhodnou stěrkou.
- Lesklé povrchy a lakové vrstvy zdrsnit.

Dbejte prosím instrukcí, uvedených v příslušných technických listech od jednotlivých produktů.

SKLADBA NANÁŠENÍ**Aplikace produktu**

1 – 2 x ADLER izolační sprej 96339

Následný nátěr

Např.: Aviva Ultra-Weiß (bílý), Aviva Ultra-Color (barevný) atd.

Dbejte, prosím, instrukcí, uvedených v příslušných technických listech od jednotlivých produktů.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikosti obalů**

150 ml; 400 ml

Barevné odstíny / stupně lesku

Bílá, hedvábně matná 96339

Doplňkové produkty

ADLER Entfetter 80394 (odmašťovací přípravek)
Aviva Ultra-Weiß 4059050063 (bílý)
Aviva Ultra-Color 4060000015 (barevný)

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost / skladování**

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněně před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (přes 30 °C).

Uchovávat na dobré větraném místě.

**Bezpečnostně-technické
informace**



Postřiková dóza je pod tlakem. Chránit před přímým slunečním zářením a teplotami pod 5 °C a nad 50 °C. Postřikový paprsek směřovat od těla. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Nestříkat proti plameni nebo žhavým předmětům. Ani po spotřebování obsahu neotvírat násilím nebo pálit.

V průběhu a po zpracování zajistit dobré větrání prostoru.

Dbejte, prosím, pokynů v příslušném Bezpečnostním listu, jehož aktuální verzi lze získat na internetu na stránkách **www.adler-lacke.com**.
