

Legno Aqua-Öl Plus

7060

Vodouředitelný ekologický a odolný olej na bázi obnovitelných surovin na nábytek a vybavení interiérů, určený pro kutily, průmyslové a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

7060000200

Všeobecné informace

Ekologický olej na dřevo na bázi vybraných obnovitelných surovin pro povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiérů. Produkt lze použít k dosažení přírodních, matných povrchů s přirozeným vzhledem. Vyznačuje se rychlým schnutím, dobrou brousitelností, příjemný na omak a vzhled, jakož i velmi dobrou ochranou povrchu, zejména odolností vůči krémům a mastnotám. Vytvrzování probíhá absorpcí vzdušného kyslíku (oxidativní schnutí). Neobsahuje aromatická rozpouštědla, změkčovadla a těžké kovy.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám



- ČSN EN 71-3
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů



- Francouzská směrnice DEVL1104875A
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití




Na povrchovou úpravu běžně namáhaných povrchů nábytku a interiérového vybavení, např. zařízení ložnic a obývacích pokojů.

Na povrchovou úpravu stěnových a stropních prvků.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.

- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!
- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno Aqua-Öl Plus (7060) které je třeba provést.
- Není vhodný pro použití na mořených nebo bělených podkladech.
- Při nanášení lakýrnickým válečkem se pro optimální výsledek doporučuje použít váleček typu superflock (např. váleček 958500030017).
- Pro dosažení co nejmatnějšího a nejpirozanějšího vzhledu doporučujeme nanést silně základní vrstvu a následně tenký nános finální vrstvy.
- Pro potlačení zvýraznění dřeva, např. na starém dřevě nebo světlých dřevinách, se doporučuje přidat 1% Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pro obzvlášť zvýrazňující účinek lze přidat až 3 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pečlivě rozmíchejte Aqua-Tint (9009) v Legno Aqua-Öl Plus (7060) a postupujte podle technického listu pro Aqua-Tint (9009).
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Nádobková pistole	Válečkování	Navalování
Tryska Ø (mm)	1,8	-	-
Stříkací tlak (bar)	2,5 - 3,5	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	-	10 - 15	-
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	80 - 120	-	20 - 30

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nanosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 %
rel. vlhkosti)




Nelepivý na prach (ISO 1517)	cca. 40 min.
Další úprava	cca. 3 hod.
Úplné proschnutí	cca. 7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí. U dřevin bohatých na extraktivní látky (jako např. iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a jehličnaté dřeviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu**Listnaté dřeviny:** Broušení dřeva Zrnitost 150–220**Jehličnaté dřeviny:** Broušení dřeva Zrnitost P 100 - 150

Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme broušené dřevo navlhčit a po vyschnutí přebrousit brusným papírem zrnitosti P 180 - 220; u masivního dubu je tento krok naprosto nezbytný.

KROKY ZPRACOVÁNÍ**Základní ošetření**

1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)

Mezibroušení

Lehké přebroušení Zrnitost P 220 – 280

Můžete pracovat s vhodným brusným rounem (např. Scotch-Brite od společnosti 3M).

Zamezte probroušení!

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Konečná úprava

1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ**Čištění a ošetřování**

Čistěte vodou a jemným čisticím prostředkem pro domácnost nebo neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdeho voskového oleje.

Dodržujte prosím naše pracovní směrnice 264 - Návod na údržbu povrchů ošetřených Legno Aqua-Öl Plus (7060).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

750 ml a 2,5 l balení:

Související produkty

Aqua-Cleaner 8029 (8029)

Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GIS KÓD

BSW20

Bezpečnostně technické údaje

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.