

Legno Aqua-Öl Plus

7060

Olio ecologico resistente per legno all'acqua a base di materie prime rinnovabili per mobili e arredi interni per il fai da te, il professionista e l'industria.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

7060000200

Indicazioni generali

Olio ecologico per legno a base di materie prime rinnovabili selezionate per mobili e arredi interni. Il prodotto può essere utilizzato per ottenere superfici naturali e opache dall'aspetto naturale. Il prodotto si distingue per la rapida essiccazione, la buona carteggiabilità, l'aspetto gradevole al tatto e la buona protezione della superficie, in particolare la resistenza alla crema e al grasso. L'essiccazione avviene per assorbimento di ossigeno atmosferico (essiccazione ossidativa). Il prodotto è privo di solventi aromatici, plastificanti e metalli pesanti.

Caratteristiche particolari e norme



- DIN 53160-1 e DIN 53160-2
Residenza al sudore e alla saliva.



- ÖNORM EN 71-3
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- Regolamento francese DEVL1104875A
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per il trattamento delle superfici normalmente sollecitate in mobili e arredamento interno, come ad esempio per la camera da letto e il soggiorno.
Per il trattamento delle superfici di pannelli per pareti e soffitti.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 20 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 60 %.

- **Attenzione:** assicurarsi dell'uniformità della carteggiatura del legno e dell'uniformità dell'applicazione del prodotto!
- **Attenzione:** Per i legni duri e tropicali ricchi di sostanze è necessario effettuare un trattamento di prova con Legno Aqua-Öl Plus (7060).
- Non idoneo per l'applicazione su supporti tinti o sbiancati.
- Quando si applica con un rullo da verniciatura, si raccomanda l'uso di un rullo flock concavo (ad esempio il rullo da pittura Konkav Superflock 958500030017) per ottenere risultati ottimali.
- Per ottenere un aspetto più opaco e naturale possibile, si consiglia di applicare un trattamento di base abbondante seguito da un trattamento di finitura sottile.
- Per ridurre ulteriormente il ravvivamento, ad esempio su legni vecchi o chiari, si consiglia l'aggiunta dell'1% di Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Per un effetto particolarmente schiarente, si può aggiungere fino al 3% di Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). A tale scopo, mescolare accuratamente Aqua-Tint (9009) in Legno Aqua-Öl Plus (7060) e seguire la scheda tecnica di Aqua-Tint (9009).
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



	Pistola a tazza	A rullo	Verniciatrice a rullo
Ugello Ø (mm)	1,8	-	-
Pressione spruzzo (bar)	2,5 - 3,5	-	-
Resa per mano (m ² /l)	-	10 - 15	-
Quantità da applicare per mano (g/m ²)	80 - 120	-	20 - 30

La resa indicata comprende l'overspray.

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)




Fuori polvere (ISO 1517)	ca. 40 minuti
Sovraverniciabile	ca. 3 ora/e
Completamente asciutto	ca. 7 giorno/i

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Per ottenere un'asciugatura perfetta, è necessario garantire una buona aerazione dell'ambiente. Lo scarso ricambio d'aria, ad esempio a causa di un accatastamento compatto, ritarda l'essiccazione.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione. Su legni ricchi di sostanze interne (es. iroko) può verificarsi un rallentamento dell'essiccazione.


Pulizia degli utensili



8029

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

SUPPORTO	
Tipo di supporto	Legni di latifolia e di conifera.
Qualità del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.
Preparazione del supporto	Legno di latifolia: Carteggiatura del legno Grana 150-220 Legno di conifera: Carteggiatura del legno grana 100 - 150 È consigliabile bagnare il legno carteggiato e, dopo l'essiccazione, carteggiarlo leggermente con grana 180-220; se si tratta di rovere massiccio quest'operazione è assolutamente indispensabile.
FASI DI LAVORAZIONE	
Trattamento di base	1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)
Carteggiatura intermedia 	Carteggiatura leggera: Grana 220 – 280 È possibile lavorare con un tessuto abrasivo adeguato (ad esempio Scotch-Brite di 3M). Evitare di carteggiare in profondità fino al legno! Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Trattamento finale	1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)
PULIZIA E MANUTENZIONE	
Pulizia e manutenzione	Pulire con un panno inumidito con acqua e un detergente domestico delicato o un detergente neutro, non è consentito l'uso di detergenti abrasivi. La pulizia non deve essere eseguita prima di 14 giorni dopo l'applicazione dell'olio/cera/Hartwachsöl. Si prega di osservare la nostra ARL 264 – Direttiva di lavoro per la manutenzione di superfici trattate con Legno Aqua-Öl Plus (7060).
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	750 ml und 2,5 l
Prodotti complementari	Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aqua-Tint Polarweiß (9009040114) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio 	Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.
GISCODE	BSW20

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
