

Lignovit Color

53223 ff

Prekrivni premaz za les na vodni osnovi za **industrijsko in obrtno uporabo**.

OPIS IZDELKA

Splošno


- Prekrivni in tankoplastni premaz za les na vodni osnovi za industrijsko in obrtno uporabo na osnovi disperzije kakovostnega akrila. Zelo dobra možnost obdelave in visoka zaviralnost. Premaz odlikuje dobra odpornost na vremenske vplive.

Posebne lastnosti, testni standardi



- Premaz je z biocidno učinkovino zaščiten pred modrino in nastankom plesni.
Učinkovina:
0,3 % IPBC (3-jodopropinil butilkarbammat)
- Francoška uredba DEVL1104875A** o označevanju izdelkov za premazovanje gradbenih izdelkov glede izpustov hlapnih nevarnih snovi: A+

Področja uporabe



- Za sestavne dele iz lesa, ki niso ali so delno narejeni po meri, na prostem, npr. profilne deske, fasadne plošče ali deli balkona.
- Ni primerno za neposredni stik z živili ali krmo.
- Ni primerno za les s trajnim stikom z zemljo in/ali vodo.


OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Prosimo, da izdelek pred uporabo premešate, vendar preprečite vdor zraka.
- Potrebna je temperatura izdelka, objekta in okolice vsaj +10 °C.
- Med obdelavo se izogibajte neposrednim sončnim žarkom (prehitra zasušitev).
- Pri novih lesenih sestavnih delih priporočamo vsestranski premaz.
- Iztekanja smole zaradi tehnike premaza ni mogoče preprečiti.
- Izpiranje vodotopnih sestavin lesa, zlasti pri močnih nalivih, lahko zmanjšate z vsestranskim premazom in dodatnim premazom čelnih površin lesa.
- Pri grobo rezani podlagi lahko računamo na večjo porabo.

Prosimo, upoštevajte naše »**Smernice za delo za premazovanje sestavnih delov, ki niso ali so delno narejeni po meri**«. **Balkoni – nadstreški – lesene ograde – lesene hiške.**«

Tehnika nanosa

Postopek nanašanja	Barvanje	Vacumat
Redčenje	Vodno	
razredčilo-dodatek v %	-	do 10
Nanos	2 x	
Količina nanosa na nanos (g/m ²)	-	80 – 100
Izdatnost na nanos (m ² /l)	10 – 12 (oblano)	-

Izdelek je pripravljen za obdelavo.

Če izdelek izjemoma brizgate, morate obvezno uporabljati obrazno masko A2/IP3.

Oblika in sestava podlage ter vlažnost lesa vplivajo na porabo/izdatnost.

Natančne vrednosti porabe lahko tako ugotovite le s predhodnim preizkusnim premazom.

Čas sušenja

(pri 23 °C in 50 % r.v.)



Zelo suho (ISO 1517)	po pribl. 30 min
Možnost brušenja	po pribl. 3 - 4 h
Možnost lakiranja po premazu	po pribl. 3 - 4 h
Presušeno	po pribl. 12 urah

Navedene številke so referenčne. Sušenje je odvisno od vrste lesa, debeline sloja, temperature, izmenjave zraka in relativne vlažnosti zraka.

Čiščenje delovnih pripomočkov

Delovne pripomočke takoj po uporabi očistite z vodo.

Zasušene ostanke barve odstranite s sredstvom ADLER Aqua-Cleaner 80080 ali sredstvom za luženje ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODLAGA**Vrsta podlage**

Oblani, brušeni ali grobo rezani iglavci.

Predpogoj za dolgo življenjsko dobo premaza je upoštevanje načel za zaščito konstrukcijskega lesa.

Struktura podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez masti in voska ter brez lesnega prahu.

Vlažnost lesa

12 - 15 %

Priprava podlage

Za optimalno trpežnost priporočamo, da gladke površine lesa zbrusite v smeri vlaken z zrnavostjo 80, temeljito očistite in odstranite izstopajoče sestavine lesa, npr. smole in žepke s smolo. Ostre robove je treba zaobliti.

SISTEM PREMAZOVANJA

Impregnacija

Po potrebi na prostem za zaščito pred modrino, napadi gliv in mrčesa 1 x impregnirajte z Lignovit IG 53134 (velja za les trajnostnega razreda do 3 skladno s standardom EN 350-2).

Prosimo, da upoštevate tehnične liste izdelkov.

Osnovni premaz

Pisani barvni odtenki:

1 x Lignovit Color 53223 ff

Beli in pastelni barvni odtenki:

1x Lignovit Sperrgund 40960, debelina mokrega sloja 100 – 125 µm

Prosimo, da upoštevate tehnične liste izdelkov

Vmesno brušenje



Rahlo vmesno brušenje z zrnavostjo 240 - 280.

Odstranite lesni prah.

Pri brušenju uporabite protiprašni filter P2.

Končni premaz

Pisani barvni odtenki:

1 x Lignovit Color 53223 ff

Beli in pastelni barvni odtenki:

2 x Lignovit Color 53223 ff

NEGA IN OBNAVLJANJE

Nega in obnavljanje

Trpežnost je odvisna od veliko dejavnikov. To so zlasti vrsta vremenskega pojava, zaščita konstrukcije, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka, s katerim boste delali.

Za dolgo življenjsko dobo je potrebna pravočasna nega. Za to priporočamo letno vzdrževanje.

Pri tem po potrebi z neobdelanih površin odstranite prah in umazanijo ter 1 x premažite z Lignovit Color 53223 ff.

Poleg tega upoštevajte naše »**Smernice za delo za trpežnost, nego in obnovo premazov na prostem na les, balkone – nadstreške – lesene obloge – lesene hiške, ki niso ali so delno narejeni po meri**«.

NAPOTKI ZA NAROČANJE

Velikosti posod

4 l; 18 l

Barvni odtenki/stopnje sijaja

Osnovni laki:

Weiß [Beli] W10 53223

Basis W30 53224




Dodatne barvne odtenke lahko dobimo prek sistema za mešanje barv **ADLER Farbmischsystem ADLERMix**.

- Za zagotavljanje enakosti barvnega odtenka na eni površini delajte le z materialom z enako številko serije.
- Priporočamo, da za oceno končnega barvnega odtenka naredite barvni vzorec na originalni podlagi z izbranim premazom.
- Najboljšo odpornost na vremenske vplive dobimo s srednjimi barvnimi odtenki; presvetlim ali pretemnim barvnim odtenkom se je treba pri ekstremnih vremenskih vplivih izogibati.

Dodatni izdelki

ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
Lignovit IG 53134
Lignovit Sperrgrund 40960

DODATNI NAPOTKI**Rok uporabe/skladiščenje**

Najmanj 1 leto v originalnih, zaprtih posodah.

Skladiščite zaščiteno pred vlago, neposrednimi sončnimi žarki, zmrzaljo in visokimi temperaturami.

Tehnični podatki

Vsebnost VOC EU-mejna vrednost za Lignovit Color (kat. A/d):
130 g/l (2010). Lignovit Color vsebuje največ 80 g/l VOC.

Varnostno-tehnični podatki

Upoštevajte pripadajoči varnostni list! Trenutno različico lahko najdete na spletni strani **www.adler-lacke.com**.