

ADLER Poly-Feinspachtel

96131 f

Univerzálny 2-zložkový tmel na nábytok a interiérové vybavenie pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis


Univerzálny použiteľný dvojzložkový polyesterový tmel na vyrovnanie nerovností. Dobrá stierkovateľnosť vďaka obzvlášť krémovej konzistencii. Vysoká schopnosť vyplnenia, dobrá stabilita, vyrovnanie malých škrabancov a nerovností vďaka obzvlášť jemnej štruktúre, rýchle vytvrdnutie, dobrá brúsiteľnosť, veľmi dobrá priľnavosť na kove a dreve, aj pri vyšších teplotách. Odolný voči vode, benzínu, minerálnym olejom, riedeným zásadám a kyselinám.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

Francúzska vyhláška **DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+




Oblasti použitia



Produkt určený predovšetkým k tmeleniu chybných miest nábytku a vnútorného vybavenia z dreva ako aj k vyrovnaniu povrchov na kove.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť min. + 10 °C
- Teplo urýchľuje, chlad predlžuje vytvrdnutie
- Ak by mal byť produkt nanesený vo väčšej hrúbke, mal by obsahovať čo najmenej tužidla resp. byť nanesený vo viacerých vrstvách.

Pomer miešania



100 hm.- dielov ADLER Poly-Feinspachtel
1 - 4 hm.- diely tužiacej pasty

1 g zodpovedá cca. 4 - 5 cm výtlačku z tuby

Oba komponenty tak dlho spolu miesiť, kým nie je dosiahnutý homogénny odtieň.

Množstvo tužidla viac ako 4 % znižuje priľnavosť a môže zhoršiť schnutie.

Množstvo tužidla pod 1% predlžuje vytvrdnutie, resp. pri nízkych teplotách nedôjde k úplnému vytvrdnutiu a povrch zostane silno lepivý.

Doba spracovateľnosti

cca 2 - 6 min.

**Technika nanášania****Spôsob nánosu****stierkovanie**

Produkt je pripravený na spracovanie.

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Doba schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vzd.vlhkosti.)



Brúsiteľný (brúsenie, vŕtanie, frézovanie)	po 30 min.
Prelakovateľný	po 3 - 5 hod.

Nízke teploty a/ alebo vysoká vzdušná vlhkosť môžu čas schnutia predĺžiť.

Uvedené údaje sú orientačné. Doba schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití s ADLER Nitro-Verdünnung 80001 alebo ADLER Waschverdünnung 80077.

Vytvrdnutý tmel sa už nedá odstrániť pomocou rozpúšťadiel, ale buď mechanicky alebo pomocou vysokej teploty (nad 200 °C)

PODKLAD**Druh podkladu**

drevo, kov (železo, oceľ, hliník)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu**Kov:**

Zbaviť hrdze až na čistý kov.

Olej a zvyšky mastnoty dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394. Obrúsiť brúsnym rúnom a ADLER Entfetter 80394 do matu.

Drevo a drevené materiály:

Nános produktu by mal prebehnúť v čo najkratšom čase po prebrúsení, aby sa zabránilo zhoršenej príľnavosti.

Listnaté dreviny: zrnitosť 150 – 180

Ihličnaté dreviny: zrnitosť 100 – 150

Staré nátery:

Nevytvrdnutý starý náter alebo termoplastický akrylový náter musí byť odstránený.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

ADLER Poly-Feinspachtel

Medzibrúsenie

Vytmelené miesta prebrúsiť zrnitosťou vhodnou pre tmelený podklad. Zabrániť prebrúseniu, aby nedošlo k rozdielom vo zvýraznení textúry dreva, ktoré sa zažltnutím časom ešte zvýrazia. Brúsny prach odstrániť.

Prebrúsenie tmelu musí byť vykonané tesne pred prvým lakovaním, aby sa zaručila dobrá príľnavosť.

Následná úprava**Krycia:**

Opracovávané tmelené miesta môžu byť prelakované nasledovnými základnými lakmi::

Drevo: ADLER PUR-Spritzfüller 25515, ADLER PUR-Isofill 25506

Kov: ADLER 2K-Epoxygrund 68304

Bezfarebné úpravy (v nábytkárstve):

ADLER Poly-Feinspachtel môže byť prelakovaný s 2-zložkovými PUR-lakovými systémami ADLER Legnopur 26211 ff, ADLER Ventopur 26291 ff, ADLER PUR-Strong 26303 ff a ADLER PUR-Naturmatt 26132 ako aj s nábytkovými lakmi na báze vody ADLER Aqua-Resist 30461 ff, ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff a ADLER Aqua-Mira CFB 30471 ff.

Prosíme, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU**Veľkosti balenia**

1 kg

Farebné odtiene

Weiß (biely)	96131
Schwarz (čierny)	96139

Ďalšie produkty

ADLER Nitro-Verdünnung 80001
 ADLER Waschverdünnung 80077
 ADLER PUR-Spritzfüller 25515
 ADLER PUR-Isofill 25506
 ADLER 2K-Epoxygrund 68304
 ADLER Legnopur 26211 ff
 ADLER Ventopur 26291 ff
 ADLER PUR-Strong 26303 ff
 ADLER PUR-Naturmatt 26132
 ADLER Aqua-Resist 30461 ff
 ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff
 ADLER Aqua-Mira CFB 30471 ff
 ADLER Entfetter 80394

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale

Chrániť pred priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné spracovanie.