

Pullex Aqua-IG

5357

Vodouriediteľná impregnačná lazúra na ochranu dreva pre domácich majstrov a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodouriediteľná bezfarebná impregnačná lazúra s obsahom biocídnych látok určená na ochranu dreva v exteriéri. Rovnomerný absorpčný účinok najmä na ihličnatých drevinách.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Povolenie na ochranu dreva (PT8)**
podľa nariadenia EÚ o obsahu biocídnych látok.
- **Osvedčenie (10/91)**
ARGE prostriedky na ochranu dreva, Rakúsky zväz chemického priemyslu.
- **ÖNORM B 3802-2 alebo. DIN 68800-3**
Použitie účinné látky zabezpečujú podľa normy ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 ochranu pred zamodraním (skúška podľa EN 152), drevokaznými hubami (skúška podľa EN 113) a preventívne voči napadnutiu drevokazným hmyzom (skúška podľa EN 46). Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Účinné látky: B, P, Iv, W
Účinné látky:
9.0 g/kg (0.90 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamát
2.5 g/kg (0.25 %) Tebuconazol
1.0 g/kg (0.10 %) Permethrin (ISO)
0.5 g/kg (0.05 %) Polymeres Betain

Oblasti použitia




Na rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené v exteriéri, napr. drevené domčeky, drevené obloženia, strechy, ploty, žalúzie, balkóny, brány a pod.

Rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri aj interiéri, ako napríklad drevené okná a vchodové dvere v triedach použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenanášajte na priamom slnečnom žiarení, za dažďa, pri extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo pri hrozacom mraze.
- Produkt nie je odolný voči poveternosti bez vrchného náteru!

- Ošetrované povrchy musia byť upravené vhodným vrchným náterom, aby sa zabránilo vyplavovaniu účinných látok. Tento náter povrchu sa musí priebežne udržiavať.
- Dodržujte, prosím, našu pracovnú smernicu **ARL 500 – Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – všeobecná časť** a **ARL 056 – Pracovná smernica na použitie prostriedkov na ochranu dreva**.
- Vezmite na vedomie našu normu **ARL 300 – Pracovná norma na natieranie rozmerovo stabilných a obmedzene rozmerovo stabilných komponentov – Všeobecná časť** vrátane noriem a pokynov pre okenné konštrukcie, **ARL 056 – Pracovná norma na použitie prostriedkov na ochranu dreva** a **ARL 340 – Ochrana dreva rozmerovo stabilných a obmedzene rozmerovo stabilných komponentov podľa DIN 68800 časť 1 – 3**.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Technika nanášania



100 –
125 ml
↓
1m²

	Flutovanie	Máčanie	Natieranie
Množstvo na nános (ml/m²)	100 - 125		

Pozor: Výrobok nestriekajte!

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Pri hrubo pílenom dreve možno očakávať zvýšenie spotreby materiálu o cca 40 %.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následný náter po	cca 4 hod.
-------------------	------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Technický list BFS č. 18.
- ÖNORM B 3430-1

Vlhkosť dreva	Listnaté dreviný: $12 \pm 2 \%$ Ihličnaté dreviný: $15 \pm 2 \%$
----------------------	---

Príprava podkladu	Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké drevené povrchy obrúsiť zrnitosťou 80 - 120 v smere vlákien, dôkladne vyčistiť a odstrániť vytekajúce zložky obsiahnuté v dreve, napr. živice a zásmolky. Ostré hrany by mali byť zaoblené. Drevo bohaté na živicu čistite pomocou spomaľovačov schnutia prostredníctvom Nitro-Verdünner 8017 (8017). Riasy, zelený povlak alebo plesne v exteriéri odstráňte produktom Aviva Fungisan (8308).
--------------------------	---

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Impregnácia	1 x Pullex Aqua-IG (5357)
--------------------	---------------------------

Medzičbrúsenie 	Potrebný iba na okná a vchodové dvere. zrnitosťou 280 Brúsny prach odstrániť.
--	---

Aplikácia základnej vrstvy, medzivrstvy a vrchného náteru	Podľa oblasti použitia, napr. Pullex Aqua-DSL (5338) alebo Pullex Aqua-Color (5325)
--	---

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	750 ml, 2,5 l, 120 l
-------------------------	----------------------

Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Farblos (5357000200)
-------------------------------------	---

Súvisiace produkty	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Aqua-Color (5325) Pullex Aqua-DSL (5338) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
---------------------------	---

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
---	---

GISCODE	HSW10
----------------	-------

**Vyhlasenie o obsahu látok
podľa VdL-RL 01**

Alkydové živice / voda / Suché látky (sikatíva) / Činidlá na ochranu pred olupovaním / Zmäčadlá / Povrchová prísada / Prísady pre rozhranie / Glykoléter / Biocídy

Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát, Permetrín (ISO), 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). Môže spôsobiť alergické reakcie.

Telefonický kontakt pre naliehavé situácie: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 774 166.

Technicko-bezpečnostné údaje

Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.

Drevo čerstvo natreté Pullex Aqua-IG (5357) musí byť po natretí skladované na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby nedošlo k úniku zvyškov produktu do pôdy alebo vody. Vytečený produkt sa musí zachytiť na opätovné použitie alebo likvidáciu.

Pullex Aqua-IG (5357) obsahuje biocídne účinné látky na ochranu dreva proti zamodraniu, drevokazným hubám a pôsobí preventívne proti napadnutiu hmyzom.

Výrobok preto použiť len vtedy, keď je predpísaná ochrana dreva alebo v individuálnom prípade.

Nepoužívať v interiéri.

Nepoužívajte na ošetrovanie povrchov v miestnostiach, kde sa získavajú, vyrábajú, skladujú alebo predávajú potraviny a krmivo.

Nepoužívajte na drevo určené na výrobu úľov, sáun a na drevo s trvalým kontaktom so zemou alebo vodou.

Nevhodné na drevo, ktoré by mohlo prísť do priameho kontaktu s hospodárskymi zvieratami (napr. v stajniach alebo ohradách pastvín).

Udržujte mačky mimo ošetrovaných povrchov, pretože sú veľmi citlivé na permetrín.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
