

## ADLER Seidenacryl

## 40751 ff



### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer, seidenmatter Buntlack auf Acrylatdispersionsbasis für innen und außen mit guten Allroundeigenschaften. Sehr gut wetterbeständig. Auch für die Lackierung von Kinder Spielwaren geeignet.

### Anwendungsgebiete

Decklack für Holz, Stahl, verz. Stahl, Aluminium und Hart-PVC. ADLER Seidenacryl 40751 ff kann auch als Renovierungsanstrich auf festhaftenden Alkydharzanstrichen verwendet werden. Für Wasserlacke geeignete Dichtprofile und Abdeckklebebänder (z. B.: Tesa 4438 blau) verwenden.

### Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Rollen (Kurzhaar-Roller), Spritzen

### Grundierung

Holz: 1 – 2 x mit ADLER Acryl-Holzgrund 41001 (vgl. Merkblatt)  
Metall: 1 – 2 x mit ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff (vgl. Merkblatt)

### Deckanstrich

1 – 2 x mit ADLER Seidenacryl 40751 ff, je nach Beanspruchung (Zwischentrockenzeit 5 – 6 Stunden)  
**Bei extremer Bewitterung** (z. B. Blechdach) wird ADLER Ferrocryl 41150 ff empfohlen.

### Verdünnung

Wasser; zum Spritzen ca. 15 %

### Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Schleifbar bzw. überlackierbar nach 5 – 6 Stunden

### Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C  
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

### Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Angetrocknete Farbreste können mit dem leicht abbaubaren ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernt werden.

### Ergiebigkeit (pro Auftrag)

10 – 12 m<sup>2</sup>/l, je nach Untergrundbeschaffenheit

### Gebindegrößen

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

### Lagerung

Kühl, aber frostfrei

### Haltbarkeit

3 Jahre in nicht angebrochenen Gebinden

**Farbton**

Weiß W10	40751
Basis W20	40752
Basis W25	40790
Basis W30	40753

Basisbraun	40791
Basisblau	40792
Basisgelb	40793
Basisgrün	40794
Basisrot	40795

Rapsgelb RAL 1021	40757
Feuerrot RAL 3000	40759
Verkehrsrot RAL 3020	40762
Enzianblau RAL 5010	40764
Laubgrün RAL 6002	40767
Moosgrün RAL 6005	40768
Silbergrau RAL 7001	40771
Lichtgrau RAL 7035	40774
Nussbraun RAL 8011	40776
Cremeweiß RAL 9001	40779
Tiefschwarz RAL 9005	40780

Weitere Farbtöne sind über das ADLER Farbmischsystem mischbar.

**Sicherheitstechnische  
Angaben**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!  
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.