

ADLER Soloplast streichfertig

16723 ff

Rýchloschnúci transparentný NC-lak na aplikáciu natieraním na nábytok pre domácich majstrov a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rýchloschnúci rozpúšťadlový číry nitro-lak s následným chemickým zosieťovaním určený na lakovanie nábytku; výborná plnivosť, ostré vykreslenie pórov a zvýraznenie textúry dreva.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12** (nábytkové povrchy)
Odolnosť voči chemickým účinkom: 1-B
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2** Odolnosť voči potu a slinám
- **ÖNORM EN 71** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (bez ťažkých kovov)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+


Oblasti použitia



- Na lakovanie bežne namáhaných povrchov nábytku a vnútorného vybavenia, napr. úložné priestory v obytnej zóne, čelné a trvalo viditeľné povrchy, namáhané povrchy sedacieho nábytku a nie trvalo viditeľné plochy (okrem stolových dosiek). Oblasti použitia III až IV podľa ÖNORM A 1610-12.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie




- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Prosíme, dbajte aj na naše „**Pracovné smernice pre Nitro-laky**“.

05-20 (nahrádza 02-15) ZKL 1611

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydáním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Technika nanášania

Valčekovanie alebo nanášanie štetcom (mäkký plochý štetec).

Spôsob nanášania	Natieranie	Valčekovanie
Riedenie	podľa potreby ADLER Nitro-Verdünnung aromatenfrei 80001	
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20 °C	23	23
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca 60 – 100 na nános; celková vrstva max. 450	
Výdatnosť na nános (m ² /kg)	cca 10	

Produkt je pripravený na spracovanie.

Tvar výrobku, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



brúsiteľný a prelakovateľný	po cca 2 hod.
-----------------------------	---------------

Uvedené údaje sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití s ADLER Nitro-Verdünnung aromatenfrei 80001.

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreveniny (masív, dyhované, (upravené) drevotriesky, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a dreveného prachu.

Príprava podkladu

Listnaté dreveniny: brúsenie zrnitosťou P150 – P180
Ihličnaté dreveniny: brúsenie zrnitosťou P100 – P150

Prach po brúsení dôkladne odstrániť – hlavne z pórov.

ÚPRAVA POVRCHU**Základovanie**

1x ADLER Soloplast streichfertig 16723 ff

Medzibrúsenie

Prebrúsiť zrnitosťou P240 – P320.

Zabrániť prebrúseniu!

Prach z brúsenia odstrániť.

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť.

Vrchné lakovanie	1x ADLER Soloplast streichfertig 16723 ff Posledný náter laku mal by byť v smere textúry dreva. Pretože ADLER Soloplast streichfertig 16723 ff je systémom chemicky dodatočného zosieťovania, nesmie sa medzi aplikáciou základného a vrchného náteru prekročiť doba 48 hodín (riziko vydutia).
-------------------------	---

ČISTENIE A OŠETROVANIE

Čistenie a ošetrovanie	Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490, ošetrenie plôch s ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210. Prosíme, dodržujte príslušné technické listy produktov.
-------------------------------	---


POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	750 ml; 5 l
Stupne lesku	G30 mat 16723 G50 polomat 16725 G70 hodvábný mat 16727 G100 hodvábný lesk 16730

Súvisiace produkty	ADLER Nitro-Verdünnung aromatenfrei 80001 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 Clean-Möbelpflege Plus 7222000210
---------------------------	---

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie	Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch. Pri skladovaní chráňte pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).
--------------------------------	--



Technické údaje	Viskozita cca 23 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C) pri dodaní
------------------------	--

Technicko-bezpečnostné údaje	Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke www.adler.sk .
-------------------------------------	---



Podľa § 101 Vyhlášky o horľavých kvapalinách (VbF) môže byť obsah jednotlivých nádob s horľavými kvapalinami triedy nebezpečnosti 1 v predajných priestoroch s možnosťou voľného odberu maximálne 1 liter. Z tohto dôvodu musí byť 5 l balenie uskladnené podľa Vyhlášky o horľavých kvapalinách v určenom sklade (nie v predajných priestoroch).