

ADLER Unikat Plus

40355

Pittura per l'interno, esente da solventi



Descrizione del prodotto	Pittura di qualità superiore per pareti interne, traspirante
Caratteristiche particolari	Priva di solventi, resa elevata
Caratteristiche secondo la Normativa austriaca ÖNORM EN 13300	<p>Abrasiono bagnata: Gruppo di classificazione 3</p> <p>Potere coprente: Gruppo di classificazione 2 (5 m²/l)</p> <p>Grado di brillantezza: opaco profondo</p> <p>Misura dei grani massima: fino (< 100 µm)</p>
Campi di utilizzazione	Per l'applicazione su muri e soffitti di calcestruzzo ed intonaco, gesso, carta da parati nonché su strati di idropitture con buona aderenza.
Applicazione	a rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro fino distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm, ugello di diametro 0,021 – 0,026 inch o 0,53 – 0,63 mm)
Preparazione del supporto	<p>Controllare la stabilità e l'idoneità del fondo (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).</p> <p>Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.</p> <p>Intonachi freschi devono essere neutralizzati e lavati.</p> <p>Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter.</p> <p>Riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.</p> <p>Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano.</p> <p>Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterati).</p> <p>Lavare i colori a collo e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV (diluibile all'acqua).</p> <p>Pretrattare fondi assorbenti e pannelli di cartongesso con ADLER Tiefengrund WV, diluito 1:1 con acqua.</p> <p>Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund diluibile</p>

01-07 (sostituisce 06-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

all'acqua.

Fondo	1 x ADLER Unikat Plus, diluito al massimo con il 5 % di acqua
Finitura	1x ADLER Unikat Plus
Diluyente	Acqua
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)	3 - 4 ore
Temperatura minima per l'applicazione ed il supporto	+ 5% C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
Resa (per mano)	Ca. 6 m ² /kg a secondo del potere di assorbimento e delle caratteristiche del supporto
Magazzinaggio	Al fresco, però protetto dal gelo
Confezioni	5 kg, 15 kg, 25 kg
Tonalità	Bianco
Istruzioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza! Rispettare le solite misure di protezione anche lavorando con vernici poco inquinanti.