


ADLER Woodwax

30720

**Opis produktu**

Wodorozcieńczalna emulsja woskowa o niewielkiej lepkości do zastosowań wewnętrznych. Głęboko wnikająca, toteż szczególnie wodoodporna. Prawie nie zmienia naturalnej barwy drewna. Woskowy jedwabisty połysk powstaje bez szcztokowania, natychmiast po wyschnięciu.

Zastosowanie

Boazerie ścienne i sufitowe, panele

Metoda nanoszenia

Pędzlem (pędzel akrylowy), natrysk (powietrzem sprężonym)

Nanoszenie

2 - 3 x nierozcieńczony wosk ADLER Woodwax 30720 (między nakładaniami każdorazowo szlifowanie na gładko włókniną do szlifowania)

W przypadku desek łączonych na wpust i obce pióro zalecamy zasadniczo naniesienie przed montażem, jeżeli nie jest to możliwe, to w okolicy łączenia na wpust i obce pióro nanosić niewiele wosku, by uniknąć sklejeń.

Obróbka końcowa

Po ostatnim naniesieniu można powierzchnię wyszczotkować szczotką z włosia końskiego, przez co jeszcze bardziej wzmacni się woskowy wygląd powierzchni.

Rozcieńczalnik

Woda; produkt jest dostarczany w stanie gotowym do przerabiania.

Temperatura przerabiania i przedmiotu lakierowanego

Nie poniżej +10°C

Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura wydłużają czas suszenia.

**Czas schnięcia
(w temperaturze pokojowej 20°C)**

Nadaje się do szlifowania i nanoszenia następnej warstwy po ok. 3 godzinach.

Przyrządy do pracy

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. Urządzenia do natrysku na końcu dobrze osuszyć, by zapobiec ich rdzewieniu.

Przyschnięte resztki wosku usunąć środkiem ADLER Abbeizer 95125.

Wydajność (na pojedyncze naniesienie)	10 – 15 m ² /l
Wielkości pojemników	375 ml, 750 ml, 3 l
Przechowywanie	W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed zamrożeniem
Trwałość	3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Odcienie barwy	Bezbarwny 30720 do zabarwiania, specjalne odcienie barwy przez system mieszania kolorów firmy ADLER (Color4You).
Dane BHP	Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki! Nawet przy przerabianiu produktów zawierających niewielkie ilości substancji szkodliwych należy przestrzegać podstawowych zasad BHP.