

Pigmofix RF

8103

Prísady do dvojzložkových polyuretánových nábytkových farieb na báze rozpúšťadiel pre priemysel a remeslá

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

90695

Všeobecne

Prísada do pigmentovaných dvojzložkových PUR farieb na báze rozpúšťadiel na dosiahnutie veľmi dobrej odolnosti proti ohybu a zvýšenie odolnosti.

Oblasti použitia



Ako doplnok k Pigmopur G50 (2406) na poslednú, záverečnú vrstvu laku s cieľom zvýšiť odolnosť proti poškrabaniu a otlakom.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- **Produkt pečlivo a starostlivo a bez hrdiek vmiešajte do laku.**
- Pigmofix RF (8103) nemá vplyv na sušenie Pigmopur G50 (2406). Vynikajúca pevnosť v ohybe sa dosiahne po 1 až 2 dňoch.
- Pri opravnom lakovaní dôkladne očistite opravovanú plochu pomocou DD-Verdünner 8519 (8519) a starostlivo ju obrúste.
- Pigmofix RF (8103) nemá vplyv na lesk výsledného povrchu.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 131 - Pracovná smernica pre PUR laky na nábytok.**

Pridávané množstvo

10 % na množstvo laku (bez množstva tvrdidla a riedidla)



Čistenie náradia

Ihneď po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) alebo Waschverdünner (8501).



8519



8501

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

400 g

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.