

Pigmofix V

8118

Zpomalovač schnutí při lakování skla pomocí válečku pro průmyslové a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

8118000210

Všeobecné informace

Speciální směs rozpouštědel určená k optimalizaci zpracovatelnosti směsi Aduro Pigmopur (2406) / Pigmofix G a PUR-Hardener (8419) z důvodu zpomalení schnutí, při nanášení válečkem na zadní stranu skla.

Oblasti použití



Aditivum do produktu Pigmopur G50 (2406) při nanášení válečkem na zadní stranu skleněných dílů, jejichž hrany jsou z konstrukčních důvodů (např. dřevěné rámy) chráněny před přímým kontaktem s vlhkostí.

Produkt nemá žádný vliv na kvalitu systému povrchové úpravy (chemická a mechanická odolnost).

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování


- Pigmofix V (8118) opatrně zamíchejte do natužené směsi.
- Nanáší se lakovacím válečkem (váleček s krátkým vlasem - viz příslušenství).
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 143 - Pracovní směrnice pro lakování skla**.

Přidané množství



Poměr míchání	
Pigmopur (2406) v požadovaném odstínu	100 % hmotnostních
Pigmofix G 90699	5 % hmot.
PUR-Hardener 8419 (8419)	20 % hmot.
Pigmofix V (8118)	10–20 % hmot.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) nebo Waschverdünner (8501).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

400 ml, 10 l

Související produkty

DD-Verdünner 8519 (8519)
Pigmofix G (90699)
Pigmopur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.