

Pigmofix V

8118

Retardateur pour le vernissage du verre au moyen de rouleaux de vernis, à usage **industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8118000210

Généralités

Mélange de solvants spécial pour optimiser l'application du mélange Aduro Pigmopur (2406) / Pigmofix G et PUR-Hardener (8419) en retardant le séchage, lorsque l'arrière d'éléments en verre doit être revêtu au moyen d'un rouleau de vernis.

Domaines d'utilisation



S'utilise comme additif à Pigmopur G50 (2406) pour le revêtement arrière, à l'aide d'un rouleau de vernis, de pièces en verre dont les chants sont protégés du contact direct avec l'humidité grâce à leur construction (par exemple, les cadres en bois).

Le produit n'a aucun impact sur la qualité de surface du système de vernis (résistances chimique et mécanique).

APPLICATION

Indications d'application

- Incorporer soigneusement Pigmofix V (8118) dans le vernis durci.
- L'application se fait au moyen d'un rouleau de vernis (rouleau à poils ras – voir les produits complémentaires).
- Les vernis mélangés peuvent être appliqués selon les indications données dans la fiche technique.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter notre **ARL 143 - Directives de travail pour le vernissage de verre sur la face arrière.**

Quantité d'ajout



Rapport de mélange	
Pigmopur (2406) dans la teinte désirée	100 % en poids
Pigmofix G 90699	5 % en poids
PUR-Hardener 8419 (8419)	20 % en poids
Pigmofix V (8118)	10 à 20 % en poids

Nettoyage des outils

Immédiatement après usage avec DD-Verdünner 8519 (8519) ou Waschverdünner (8501).

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

400 ml, 10 l

Produits complémentaires

DD-Verdünner 8519 (8519)
Pigmofix G (90699)
Pigmopur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdünner 8501 (8501)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 2 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.