

Pigmofix V

8118

Vertrager voor het lakken van glas met lakrollers voor de industrie en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8118000210

Algemeen

Speciaal oplosmiddelmengsel om de verwerkbaarheid van het mengsel van Aduro Pigmopur (2406)/ Pigmofix G en PUR-Hardener (8419) te optimaliseren door het droogproces te vertragen als de achterkant van het glas met een lakroller moet worden gecoat.

Toepassingsgebieden



Als additief voor Pigmopur G50 (2406) voor het coaten met behulp van een lakroller van de achterkant van glazen onderdelen, waarvan de kanten door hun constructie (bijv. houten kozijnen) tegen direct contact met vocht zijn beschermd, .

Het product heeft geen invloed op de oppervlaktekwaliteit van de lak (chemische en mechanische bestendigheid).

VERWERKING

Verwerkingsinstructies

- Pigmofix V (8118) voorzichtig vermengen met de verharde lak.
- Het wordt aangebracht met een lakroller (korthaarroller - zie aanvullende producten).
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 143 - Werkrichtlijnen voor het lakken van de achterkant van glasoppervlakken met meubellakken** in acht.

Toe te voegen hoeveelheid



Mengverhouding	
Pigmopur (2406) in de gewenste kleur	100 gewichtsprocent
Pigmofix G 90699	5 gewichtsprocent
PUR-Hardener 8419 (8419)	20 gewichtsprocent
Pigmofix V (8118)	10 - 20 gewichtsprocent

Gereedschap schoonmaken

8519



8501

Direct na gebruik met DD-Verdünner 8519 (8519) of Waschverdünnung (8501).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

400 ml, 10 liter

Toevoegingsproducten

DD-Verdünner 8519 (8519)
Pigmofix G (90699)
Pigmopur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 2 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.