

Pigmofix V

8118

Spomaňovač schutia pri lakovaní skla pomocou valčeka pre priemyselné a remeselné spracovanie

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

8118000210

Všeobecne

Špeciálna zmes rozpúšťadiel na optimalizáciu spracovateľnosti zmesi Aduro Pigmopur (2406) / Pigmofix G a PUR-Hardener (8419) spomalenie schnutia v prípade, že sa majú zadné strany skla nanášať pomocou lakovacieho valčeka.

Oblasti použitia



Ako prídavok k produktu Pigmopur G50 (2406) na nanášanie na zadnú stranu sklenených dielov, ktorých hrany sú z konštrukčných dôvodov (napr. drevené rámy) chránené pred priamym kontaktom s vlhkosťou, pomocou lakovacieho valčeka.

Produkt nemá žiadny vplyv na kvalitu povrchu lakového systému (chemická a mechanická odolnosť).

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie

- Do stvrdnutého laku opatrne vmiešajte Pigmofix V (8118).
- Nános sa vykonáva maliarskym valčekom (valček s krátkym vlasom – pozri doplnkové produkty).
- Natužené zmesi musia byť spracované tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 143 - Pracovná smernica pre lakovanie skla**.

Pridávané množstvo



Pomery zmesi	
Pigmopur (2406) v požadovanom odtieni	100 hmotnostných %
Pigmofix G 90699	5 hmotnostných %
PUR-Hardener 8419 (8419)	20 % hmot.
Pigmofix V (8118)	10 – 20 hmotnostných %

Čistenie náradia

8519



8501

Ihneď po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) alebo Waschverdünner (8501).

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

400 ml, 10 l

Súvisiace produkty

DD-Verdünner 8519 (8519)
Pigmofix G (90699)
Pigmopur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.