

VORBEHANDLUNG, PFLEGE & REPARATUR

Reparaturtipps für geölte oder gewachste Flächen

Zerkratzte oder stark abgenutzte Flächen lassen sich mit Legno-Öl wieder reparieren und ausbessern.

ADLER zeigt, wie Sie Schritt für Schritt kleine Kratzer oder Druckstellen auf Ihren geölten oder gewachsten Möbelstücken verschwinden lassen.

Reparatur von kleinen Dellen oder Eindruckstellen:

Schritt 1:
Reinigen Sie die Flächen mit Legno-Reiniger.

Schritt 2:
Wässern Sie die beschädigte Stelle leicht ein. Legen Sie ein nasses Baumwolltuch über die Fläche und dämpfen Sie die Delle mit einem heißen Bügeleisen heraus.

Schritt 3:
Lassen Sie die Stelle gut trocknen und schleifen Sie die Kratzer mit einem abgestuften Holzschliff ab. Beginnen Sie dabei mit einem groben Schleifpapier der Körnung 150 und arbeiten Sie sich weiter bis Körnung 240.

Schritt 4:
Tragen Sie Legno-Öl oder Legno-Hartwachsöl auf und schleifen Sie das Öl mit einem Schleifschwamm (Scotch-Brite grau) ein. Entfernen Sie den Überschuss mit einem Baumwolltuch.

Schritt 5 (nur bei Verwendung von Legno-Öl):
Nach vier Stunden Trockenzeit tragen Sie noch einmal Legno-Öl auf.
Achtung: Wenn Sie in Schritt 2 Legno-Hartwachsöl verwendet haben, ist kein zweiter Auftrag nötig.

18.09.2012

Verwendete Produkte



Legno Reiniger



Legno Öl



Legno Hartwachsöl

Kleine Kratzer ausbessern:



Finishpapier Bogen

Schritte



Schritt 1 - Kratzer abschleifen

Schleifen Sie die Kratzer mit einem abgestuften Holzschliff ab. Beginnen Sie dabei mit einem groben Schleifpapier der Körnung 150 und arbeiten Sie sich weiter bis Körnung 240.



Schritt 2 - Legno Öl auftragen

Tragen Sie Legno-Öl oder Legno-Hartwachsöl auf die abgeschliffene Stelle auf und lassen Sie es fünf Minuten lang einwirken.



Schritt 3 - Öl einschleifen

Schleifen Sie das Öl mit einem Schleifschwamm (Scotch-Brite grau) in das Holz ein.



Entfernen Sie den Überschuss mit einem Baumwolltuch.



Schritt 4 (nur bei Verwendung von Legno-Öl):

Nach vier Stunden Trockenzeit tragen Sie noch einmal Legno-Öl auf.

Achtung: Wenn Sie in Schritt 2 Legno-Hartwachsöl verwendet haben, ist kein zweiter Auftrag nötig.

Bildergalerie







