

## ADLER Varicolor Wandfliesen

Universeller **matter Grund- und Decklack** mit Grundierwirkung für DIY und Gewerbe

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

#### Allgemeines

Leicht zu verarbeitender, wasserbasierter matter Grund- und Decklack mit sehr guten Allroundeigenschaften. Universelle Anwendung auf diversen Untergründen. Das geruchsarme und umweltschonende Produkt ist blockfest, aromatenfrei, formaldehydfrei und nicht vergilbend. Das Produkt zeichnet sich durch ausgezeichnete Haftung auf Fliesen aus.


Frei von chemischen Holzschutzmitteln.

#### Anwendungsgebiete

- Wandfliesen im Innenbereich für DIY
- Nicht geeignet auf Bodenfliesen und im direkten Nasszellenbereich (Duschkabine)

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5°C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Gebinde mit abgehärtetem Material nicht verschließen.
- Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verarbeiten.
- Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.
- Für Wasserlacke geeignete Dichtprofile und Abdeckklebebänder verwenden.
- Für die Applikation durch Streichen wird ein Acrylpinsel empfohlen. Rollen erfolgt mittels Kurzhaar-Roller.
- Nicht zu lackierende Gegenstände sorgfältig abdecken und abkleben.
- Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

**Mischungsverhältnis**

100 Gew.-Teile ADLER Varicolor 4117  
7 Gew.-Teil Aqua-Crosslinker (8481) 8481000210

**Aqua-Crosslinker 8481** dem Gebinde zuführen und sofort ca. 1 Minute stark schütteln oder alternativ **sorgfältig unter Rühren in die Lackkomponente einarbeiten**. Wir empfehlen, vor Verarbeitung eine Wartezeit von ca. 10 Minuten einzuhalten.

**Topfzeit**

Ca. 8 Stunden

Ein Ende der Topfzeit ist nicht erkennbar.

Eine weitere Verlängerung der Topfzeit ist nicht möglich.

Erhöhte Temperaturen verkürzen die Topfzeit.

**UNTERGRUND****Untergrundvorbereitung****Fliesen**

Mit Schleifvlies und Entfetter 8009 matt anschleifen.

Bitte die jeweiligen Merkblätter der Produkte beachten.

**BESCHICHTUNGS-AUFBAU****Grundbeschichtung**

1x ADLER Varicolor 4117 + 7% Aqua-Crosslinker (8481) 8481000210

Zwischentrocknung: ca. 6 Stunden

**Zwischenschliff**

Leichter Glättschliff: Körnung 220 – 280

Schleifstaub entfernen.

**Schlussbeschichtung**

1x ADLER Varicolor 4117 + 7% Aqua-Crosslinker (8481) 8481000210

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.