

## Pullex Plus-Lasur

50314 ff

Lösemittelbasierte, **dünnschichtige Holzlasur für DIY und Gewerbe**  
(VOC-Decopaint 2010 konform)

### PRODUKTBE SCHREIBUNG


#### Allgemeines

- Universelle, aromatenfreie Holzlasur für Holz im Außenbereich. Eine neuartige Bindemittel-Kombination, ein hoher Festkörper und aktive UV-Filter garantieren langfristigen Witterungsschutz. Eine lange offene Zeit ermöglicht ansatzfreies Streichen.

#### Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelbefall geschützt.
- Umweltfreundlich durch höheren Festkörpergehalt und aromatenfreie Testbenzine als Lösungsmittel; geruchsarm.

#### Anwendungsgebiete




- Nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie zum Beispiel Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Zäune in den Gebrauchsklassen 2 und 3.
- Für Terrassenböden und Stege empfehlen wir Pullex Bodenöl 50527 ff.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Bei neuen Holzbauteilen empfehlen wir eine allseitige Grund- und Zwischenbeschichtung.
- Waagrechte Holzteile dünn streichen, um ein Abblättern aufgrund zu hoher Schichtstärke zu vermeiden.
- Systembedingt sind Lasuren nur eingeschränkt trittfest und unterliegen daher einer häufigeren Pflege.
- Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.
- Das Auswaschen von wasserlöslichen Holzinhaltstoffen, speziell bei Schlagregen, kann durch eine allseitige Beschichtung und einem zusätzlichen Anstrich der Hirnholzflächen minimiert werden.
- Bitte beachten Sie unsere „Arbeitsrichtlinie zur Verarbeitung von Holzschutzmittel“.

**Auftragstechnik**

Auftragsverfahren	Streichen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m <sup>2</sup> /l)	ca. 8 - 12


**Achtung: Produkt nicht spritzen!**

**Das Produkt ist streichfertig eingestellt.**

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Überlackierbar	nach ca. 12 h
----------------	---------------

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern

Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 reinigen.

**UNTERGRUND****Untergrundart**

Nadel- und Laubholz sowie Holzlagenwerkstoffe, wie z. B. Massivholzplatten, Brettschichtholz (BSH), Konstruktionsvollholz (KVH), etc..

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

Bitte ÖNORM B 2230-1 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler und Lackierarbeiten.

Bitte BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Voraussetzung für eine lange Haltbarkeit der Beschichtung ist die Beachtung der Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes.

**Holzfeuchte**

**Laubhölzer:** 12 % +/- 2 %

**Nadelhölzer:** 15 % +/- 2 %

**Untergrundvorbereitung**

Für eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflächen mit Kö 80 in Faserrichtung zu schleifen, gründlich zu reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen zu entfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

Harzreiche Hölzer und Exotenhölzer mit trocknungsverzögernden Inhaltsstoffen mit ADLER Nitro-Verdünnung 80001 reinigen.

Algen, Moos- oder Schimmelbefall mit ADLER Fungisan 90783 behandeln.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

## BESCHICHTUNGS-AUFBAU

<b>Grundbeschichtung</b>	<p>Zum Schutz vor Bläue, Pilz- und Insektenbefall 1 x mit Pullex Imprägnier-Grund farblos 50209 imprägnieren (gilt für Hölzer der Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2, 3 – 5).</p> <p>Ca. 12 h Trocknung</p> <p>Durch Zugabe von ca. 10 % Pullex Top-Lasur 50550 ff im gewählten Farbton zu Pullex Imprägnier-Grund Farblos 50209 wird der UV-Schutz zusätzlich erhöht und ein besonders strukturbetontes Aussehen erzielt.</p> <p>Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p>
<b>Zwischenbeschichtung</b>	<p>1 x Pullex Plus-Lasur 50314 ff farbig</p> <p>Zwischentrockenzeit ca. 12 Stunden</p>
<b>Schlussbeschichtung</b>	<p>1 x Pullex Plus-Lasur 50314 ff farbig</p>

## PFLEGE & RENOVIERUNG

<b>Pflege</b>	<p>Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones. Für eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig. Dazu wird eine jährliche Wartung empfohlen.</p> <p>Bei Bedarf die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 x mit Pullex Plus-Lasur 50314 ff in helleren Farbtönen streichen.</p> <p>Auf tiefporigen Laubhölzern, z. B. Eiche, Iroko muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden.</p>
<b>Renovierung</b>	<p><b>Vorbereitung:</b> Verwittertes, vergrautes Holz, alte nicht tragfähige Farbreste, Staub und Schmutz händisch mit einer Messingdrahtbürste oder maschinell mit einer Nylontopfbürste abbürsten. Intakte, nicht saugende Altanstriche mit Kö 80 schleifen.</p> <p><b>Grundierung:</b> 1 x mit Pullex Renovier-Grund 50236 ff streichen.</p> <p><b>Deckanstrich:</b> 2 x Pullex Top-Lasur 50550 ff getönt</p> <p>Zwischentrockenzeit ca. 12 Stunden</p> <p>Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p>

## BESTELLHINWEISE

<b>Gebindegrößen</b>	Standardfarbtöne: 125 ml, 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l W30 50410: 0,75 l; 2,5 l; 5l; 10 l
----------------------	--

<b>Farbtöne/Glanzgrade</b>	Weide	50316	Kiefer	50331
	Eiche	50317	Nuss	50323
	Lärche	50318	Palisander	50324
	Kastanie	50420	Sipo	50421
	Afzelia	50422	Wenge	50423
	Kalkweiss	50314		

**Color4You** 

Weitere Farbtöne sind über das **ADLER Farbmischsystem** (Meine Lieblingsfarbe und Color4you) mischbar.

### **Basislacke:**

Basis W30 50410

- Der Endfarbton ergibt sich grundsätzlich aus der Eigenfarbe des Holzes, der Auftragsmenge, dem Farbton der Imprägnierung

und dem Farbton der Decklasur (vgl. Farbtonkarte).


- Es empfiehlt sich zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.
- Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verwenden.
- Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, Standardfarbtöne und darauf mittels Mischsystem abgetönte Farbtöne nicht in einer Fläche verarbeiten.
- Zwei Anstriche müssen farbig ausgeführt werden, um gute Wetterbeständigkeit zu gewährleisten.
- Für eine gute Wetterbeständigkeit dürfen ausschließlich pigmentierte Farbtöne eingesetzt werden.
- Die beste Wetterbeständigkeit weisen mittlere Farbtöne auf; zu helle oder dunkle Farbtöne sollten bei extremer Bewitterung vermieden werden.
- Beim Aufhellen der Standardfarbtöne für den Neuanstrich mit farblos 50330 muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden (verringertes UV-Schutz). Deshalb sollte Weide oder Eiche zur Aufhellung dunkler Farbtöne verwendet werden
- Abgetönte Produkte bitte innerhalb von 3 Monaten verarbeiten.

### Zusatzprodukte

ADLER Adlerol 80301  
 ADLER Fungisan 90783  
 ADLER Nitro-Verdünnung 80001  
 Pullex Imprägnier-Grund 50209  
 Pullex Renovier-Grund 50236 ff  
 Pullex Top-Lasur 50550 ff  
 Pullex Bodenöl 50527 ff

### WEITERE HINWEISE

#### Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 5 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelingen/Hautbildung zu vermeiden.

#### Technische Daten

VOC-Gehalt EU-Grenzwert für Pullex Plus-Lasur (Kat. A/e):  
 400 g/l (2010). Pullex Plus-Lasur enthält maximal  
 400 g/l VOC.

#### Produkt-Code für Farben und Lacke

M-KH02F

#### Sicherheitstechnische Angaben



Beachten Sie bitte die Richtlinien zur Verwendung von Holzschutzmitteln und das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Mit Pullex Plus-Lasur 50314 ff getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.