


## Pullex Aqua-Imprägnierung

51320 ff



### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Holzschutzimprägnierung für DIY und Gewerbe auf Basis spezieller Alkyd-/ Acryldispersion für den Außenbereich.

### Besondere Eigenschaften

Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ÖNORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1), holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prüfung nach EN 46). Auftragsmenge bei Normprüfung ca. 200 g/m<sup>2</sup> (Anerkennungszertifikat Nr. 10/91).

#### Wirkstoffe (B, P, Iv)

0,81 % IPBC (Iodpropinylbutylcarbamat)  
0,05 % Permethrin

### Anwendungsgebiete

Fenster, Türen, Holzverkleidungen, Vordächer, Balkone, Dachstühle etc. in der Gefährdungsklasse (Gebrauchsklasse) 3

### Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Kurztauchen und Fluten;  
**nicht Spritzen!**

### Untergrundvorbereitung

Scharfe Kanten sind Schwachstellen für jeden Anstrich und daher unbedingt vorher zu runden.

### Grundierung

1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 farbig  
Nach ca. 4 Stunden Trocknung mit Kö 280 schleifen (für Fenster notwendig, für Holzverkleidungen etc. vorteilhaft).

#### Ohne Deckanstrich nicht wetterbeständig!

### Deckanstrich

**Maßhaltige Holzbauteile** (Fenster/Türen)  
2 – 3 x Pullex Aqua-DSL 51501 farbig Streichqualität (vgl. Merkblatt).

**Nichtmaßhaltige Holzbauteile** (Holzverkleidungen, Balkone)  
2 x Pullex Aqua-Plus 53101 farbig (vgl. Merkblatt)

<b>Pflege-/Renovierungsanstrich</b>	Vergleiche Technisches Merkblatt „Pflege und Renovierung von Holzfenstern/-türen“ und Technisches Merkblatt Pullex Aqua-Plus 53101 ff.		
<b>Verdünnung</b>	Wasser; Lieferform ist verarbeitungsfähig eingestellt.		
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Nicht unter + 10 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.		
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	8 – 12 m <sup>2</sup> /l		
<b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	Überstreichbar nach ca. 4 Stunden.		
<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.		
<b>Gebindegrößen</b>	750 ml, 2,5 l Zusätzlich für 51320: 10 l, 18 l, 120 l Zusätzlich für 51373: 10 l		
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei		
<b>Haltbarkeit</b>	Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden		
<b>Farbtöne</b>	Farblos	51320	Palisander 51368
	Lärche	51361	Ebenholz 51369
	Kiefer	51362	Dunkelbraun 51370
	Teak	51363	Kastanie 51371
	Mahagoni	51366	Braun 51372
	Nuss	51367	
	Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51373 zum Tönen mit ADLER Color Farbmischsystem.		
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.		
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Richtlinien zur Verwendung von Holzschutzmitteln und Sicherheitsdatenblatt beachten!		
	Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz vor Pilz- und/oder Insektenbefall. Sie sind daher nur anzuwenden, wenn ein Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist. Nicht großflächig in Innenräumen, keinesfalls jedoch in Wohn- und Schlafräumen anwenden. Darf nicht zur Behandlung von Räumen angewendet werden, in denen Lebens- oder Futtermittel gewonnen, hergestellt, aufbewahrt oder verkauft werden.		
	Nicht für Holz, das in Bienenhäusern oder Saunaanlagen verbaut wird und nicht für Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt verwenden.		