


Pullex Aqua-Color

53331 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare, deckende Holzveredelung für DIY und Gewerbe für außen auf Basis von Acrylat- und Alkydharzdispersionen für neues Holz und für verwittertes Holz. Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Anwendungsgebiete

Nicht maßhaltige Holzbauteile wie Holzfassaden, Vordächer, Balkone, Zäune etc.

Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel)

Grundierung für Buntfarbtöne

Neuanstrich:

1 x mit Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff grundieren (vgl. Merkblatt). Trockenzeit ca. 4 Stunden

Sanierungsanstrich:

Untergrundvorbehandlung:

Nicht tragfähige, lose Anstriche mit Messingdrahtbürste entfernen bzw. durch Abschleifen entfernen, gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 80).

1 x satt Pullex Renovier-Grund 50236 ff im gewünschten Farbton auf abgeschliffene bzw. saugende Holzbereiche streichen (vgl. Merkblatt).

Trockenzeit: 48 Stunden

Ein Auftrocknen in dicken lackigen Schichten ist zu vermeiden.

Achtung:

Kalte und feuchte Witterung kann die Trocknung verzögern.

Grundierung für Farbton Weiß

Neuanstrich:

1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff

1 x ADLER Acryl-Holzgrund Weiß 41001

Trocknung über Nacht (zur Isolierung vgl. Merkblatt ADLER Acryl-Holzgrund 41001)

Sanierungsanstrich:

Untergrundvorbehandlung:

Nicht tragfähige, lose Anstriche mit Messingdrahtbürste bzw. durch Abschleifen entfernen, gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 80).

1 x satt Pullex Renovier-Grund 50236 ff W20 abgetönt auf Kalkweiß, stark saugende Holzbereiche 2 x „nass in nass“ streichen.

Trockenzeit: 48 Stunden

Ein Auftrocknen in dicken lackigen Schichten ist zu vermeiden.

Achtung:

Kalte und feuchte Witterung kann die Trocknung verzögern.

04-10 (ersetzt 01-10)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Deckanstrich	2 x Pullex Aqua-Color 53331 ff im gewünschten Farbton Zwischentrocknung: Ca. 6 Stunden																				
Besondere Hinweise	Bei Verwendung von wasserverdünnbaren Produkten auf alten Ölanstrichen (auch nach Abbeizen oder Abbrennen) können bei Sonnenbestrahlung bereits nach wenigen Tagen Blasen auftreten. Deshalb empfehlen wir bei unbekanntem Untergründen einen Probeanstrich durchzuführen, bzw. einen Anstrich mit Pullex Color 50530 ff (vgl. Merkblatt).																				
Verdünnung	Wasser; Lieferform ist streichfertig eingestellt.																				
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 10 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.																				
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Überstreichbar nach ca. 6 Stunden																				
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.																				
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	8 – 12 m ² /l pro Auftrag																				
Gebindegrößen	750 ml, 2,5 l, 10 l																				
Lagerung	Kühl, aber frostfrei																				
Haltbarkeit	Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.																				
Farbton	<table> <tr> <td>W10 Weiß</td> <td>53331</td> <td>W20</td> <td>53332</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>W25</td> <td>53333</td> </tr> <tr> <td>Moosgrün RAL 6005</td> <td>53339</td> <td>W30</td> <td>53334</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Y</td> <td>53335</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>R</td> <td>53336</td> </tr> </table>	W10 Weiß	53331	W20	53332			W25	53333	Moosgrün RAL 6005	53339	W30	53334			Y	53335			R	53336
W10 Weiß	53331	W20	53332																		
		W25	53333																		
Moosgrün RAL 6005	53339	W30	53334																		
		Y	53335																		
		R	53336																		
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.																				