

ADLER Unigrund

54065 ff



20 % 80001

Produktbeschreibung

Universelle 1K-Haftgrundierung auf Basis spezieller Kunstharze mit Korrosionsschutzwirkung.

Anwendungsgebiete

Für Eisen, Stahl, NE-Metalle (Zink, Aluminium und Kupfer), lösemittelbeständige Kunststoffe und Holz
Eloxiertes Aluminium und Nirosta sehr gut anschleifen und ADLER 2K-Epoxygrund verwenden!

Auftragsart

Streichen, Rollen, Spritzen.

Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

Untergrundvorbehandlung

Eisen und Stahl:

Metallisch blank entrostet. Öl- und Fettreste mit ADLER Entfetter 80394 abwaschen.

Innenbereich: 1 satter Anstrich mit ADLER Unigrund 54065 ff.

Außenbereich: 2 Anstriche mit ADLER Unigrund 54065 ff.

Zink:

Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter 80394 anschleifen.

2 Anstriche mit ADLER Unigrund 54065 ff.

Aluminium und andere NE-Metalle:

Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter 80394 anschleifen.

1 Anstrich mit ADLER Unigrund 54065 ff.

Kunststoffe:

Mit Schleifvlies anschleifen

1 Anstrich mit ADLER Unigrund 54065 ff.

Aufgrund der Vielzahl an Kunststoffen wird eine Haftungsprüfung empfohlen.

Holz und Holzwerkstoffe:

Rohe Nadelhölzer bzw. pilzempfindliche Hölzer im Außenbereich mit Pullex-Imprägniergrund streichen

1 - 2 Anstriche mit ADLER Unigrund 54065 ff

Achtung: Holzfeuchte darf 15 % nicht überschreiten

Für Holzfenster empfehlen wir ADLER Alkydgrund 54063 ff

Auf alten Kunstharzlacken ist die Anstrichverträglichkeit zu prüfen (Gefahr des „Hochziehens“)

Verdünnung

ADLER Unigrund 54065 ff wird streichfertig geliefert. Für eine Spritzviskosität von ca. 20 s DIN 53211 (4 mm) muss mit ca. 20 % ADLER Nitroverdünnung 80001 verdünnt werden.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Trockenzeit

(Raumtemperatur 20 °C)
(100 µm Nassfilm)

Staubtrocken 20 Minuten
Überlackierbar mit KH-Lacken nach ca. 3 Stunden
mit 2K-Lacken nach ca. 12 Stunden

Durch erhöhte Temperatur kann die Trockenzeit wesentlich verkürzt werden.

Anmerkung: Nach Trocknung von mehr als 3 Tagen muss vor der Überlackierung angeschliffen werden.

Decklackierung

Mit den meisten gebräuchlichen 1K- und 2K-Decklacken möglich wie z.B.:

ADLER Samtalkyd 52351 ff
ADLER Brilliantalkyd 52301 ff
ADLER Express-Maschinenlack 52750 ff
ADLER 2K-Acrylatlack Weiß 69518

Arbeitsgeräte

Mit ADLER Nitroverdünnung 80001 reinigen

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

10 m² pro Liter

Lieferform

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Haltbarkeit

Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Farbtöne

Grau 54065
Rotbraun 54066
Weiß 54067

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!