

ADLER Legno-Color

50875

Univerzálny, farebný olej pre domácich majstrov a remeslo.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné

Sfarbujúci olej pre ošetrovanie listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť prieniku do dreva, príjemná haptika a veľmi dobrá odolnosť voči vode. Prehľbuje prirodzenú štruktúru dreva a vykazuje rovnomerné, elegantné sfarbenie dreva. Vynikajúce spracovanie vďaka ľahkej gélovej konzistencii.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy




- Antistatický
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

Obsah látok

Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, jemne aromatické izoparafíny, sikaťiva bez obsahu olova a kobaltu.

Oblasti použitia



Nábytok v obytných miestnostiach, vnútorná vybavenie, ako napr. obývačiek a spální, drevené a parketové podlahy.

Kvôli možnému zápachu vnútorné plochy nábytku a skriň maximálne 1x tenko ošetriť.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanosený olej nechať pôsobiť niekoľko minút, a potom zotrieť prebytok bavlnenou handričkou alebo kľbkom gázy v smere drevných vlákien. Zabrániť vytváraniu olejového filmu!
- **POZOR:** je potrebné dbať na rovnomerné brúsenie, ako aj rovnomerný nános oleja!

10-18 (nahrádza 01-16) ZKL 7007

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Spôsob nanášania

Spôsob nánosu	Nízkotlakové striekanie	Natieranie	Valčekovanie	Stieranie
Tryska (Ø mm)	1,5	-	-	-
Tlak (bary)	3-4	-	-	-
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca. 30-50	-	-	-
Výdatnosť na nános (m ² /l)	-	cca 15-30 na nános		

Produkt je pripravený na spracovanie.

Forma, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následná úprava	Po schnutí cez noc
Preschnutý/plne zaťažiteľný	cca 7 dní

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

- Dobre vetrať! Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu predlžuje sušenie.
- Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia podstatne predĺžiť
- U drevín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub, iroko) môže dôjsť k dlhšej dobe schnutia.

Čistenie pracovného náradia

S ADLER Legno-Reiniger 80025.



80025

PODKLAD**Druhy podkladu**

Ihličnaté a listnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. Musí byť zbavený prachu z dreva. Je potrebné vykonať skúšku vhodnosti náteru na podklad.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny : max 12% ± 2%
Ihličnaté dreviny : max 15% ± 2%

Príprava podkladu**Nábytok:**

Odstupňované prebrúsenie zrnitosťou 180 - 240

Drevené a parketové podlahy:

Odstupňované prebrúsenie zrnitosťou 100 - 150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základovanie

1x ADLER Legno-Color 50875 v želanom farebnom odtieni.
Po schnutí cez noc je pre dosiahnutie hlbšieho odtieňa možné vykonať ešte jeden nános.

Medzisušenie: cez noc

Medzibrúsenie



V prípade potreby ľahké medzibrúsenie zrnitosťou 280 – 360

Brúsny prach odstrániť.

Vrchná vrstva

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff

Alternatívne:

ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

ADLER Legno-Wachs 50890

STAROSTLIVOSŤ & RENOVÁCIA

Starostlivosť

Čistenie vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Pri znečistení masnotou použiť ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistenie je možné najskôr po 14 dňoch od nánosu oleja.

Pre **oživenie a ošetrovanie** naniesť 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a prebytok odstrániť.

Prosíme dbajte ma našu smernicu „**Návod na ošetrovanie nábytku povrchovo upraveného s ADLER Legno-Öl, resp. ADLER Legno-Color**“ a našu smernicu „**Návod na ošetrovanie podláh povrchovo upravených s ADLER Legno-Öl resp. ADLER Legno-Color**“.

Prosíme dbajte na technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia

750 ml, 2,5 l a 5 l

Farebné odtiene

Color4You

ADLER Legno-Color W30 50875

- Odtiene sú miešateľné pomocou **ADLER Farbmischsystem (Color4you)**
- Pre posúdenie vzhľadu odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.
- Pre zabezpečenie rovnomerného zafarbenia použiť iba materiál rovnakej šarže
- Natónované produkty spracovať v priebehu 3 mesiacov.

Ďalšie produkty

ADLER Legno-Reiniger 80025

ADLER Legno-Pflegeöl 50882

ADLER Legno-Hartwachsöl 50821


ADLER Legno-Wachs 50890

CLEAN Möbelreiniger 96490

CLEAN Parkettreiniger 42198

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/Skladovanie



750 ml a 2,5 l balenia:
Min. 3 roky v originálne uzavretom obale.

5 l balenia:
minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Obsah použitého balenia odporúčame preliať do menšej nádoby, aby sa predišlo želfirovaniu/tvorbe kože.

GISCODE

Ö60

Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené sprejovým prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!
